



ESMALTE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Acabado Alquídic de Alto Brillo

LINEA 616

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

El **Esmalte de Mantenimiento Industrial** es un acabado alquídic el cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Recubrimiento de alto brillo, brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras expuestas a la intemperie. Sus principales características son:

- Alto brillo.
- Fácil de aplicar.
- Excelente comportamiento a la intemperie para un acabado de su tipo.

El **Esmalte de Mantenimiento Industrial** se aplica en interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en ambientes civiles e industriales, tales como puentes, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de superestructuras, áreas interiores como camarotes, sala de máquinas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Alquídic
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	3,40 – 4,10 Kg/GAL según color.
VOC:	480 – 650 g/L según color.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	27 – 28 % según color.
RENDIMIENTO TEORICO:	40 – 41 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (6 a 8 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 24 horas.

El **Esmalte de Mantenimiento Industrial** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Esmalte de Mantenimiento Industrial** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo / Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **Esmalte de Mantenimiento Industrial** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Esmalte de Mantenimiento Industrial** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Anticorrosivo, 379-301/ **Friso o concreto nuevo:** Sellador Antialcalino, 313-160 / **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años
