



AV-2000 MONTAFIX ESMALTE SATINADO
Esmalte Alquídico Satinado
LÍNEA 618

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Montafix Esmalte Satinado es un esmalte alquídico de primera calidad con un suave brillo satinado, diseñado para proteger y/o decorar estructuras metálicas, concreto o madera en aquellas obras donde se requiera un acabado de este tipo.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Acabado de aspecto Satinado
- Uso Interior e Exterior
- Excelente lavabilidad y resistencia a la intemperie
- Uso en superficies metálicas debidamente fondeadas
- Uso en superficies de concreto y madera debidamente preparadas
- Buena retención de brillo y color
- -Excelente cubrimiento

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico
COLOR:	Según Carta de Colores y el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Satinado
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y cargas inertes
VISCOSIDAD ORIGINAL:	70-73 K.U. (Unidades Krebs)
VOC:	menor a 500 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40% ± 2 según color
RENDIMIENTO TEORICO:	50 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto:	Máximo 1 hora	Secamiento duro:	24 horas
Para Repintar:	12 horas		

Montafix Esmalte Satinado no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine pintura vieja en mal estado. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha, Pistola Convencional.
Equipo Recomendado: Pistola convencional Devilbiss o similar tipo M.B.C. casquillo 704 o 78, pico EX o FX.
Diluyente: Brocha: Monsolvent, 004-010.
 Pistola Convencional: Solvente Sintético, 003-010.
 Rodillo: No requiere.

Agite el producto en el envase antes de usar y hasta que se homogenice el color. Si no homogeniza no lo utilice, apártelo y consulte.
 Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Acero: Monprotec Fondo 379-301; Fondo Cromato de Zinc 860-210 o Unifondo 360-300. **Aleaciones no Ferrosas:** Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609
Paredes de concreto con friso nuevo: Sellacril Original, 207-101
 Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Temperaturas secas 80°C = 176°F; roce y lavados frecuentes, agua caliente y grasa, vapores grasientos de las cocinas, etc.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.
 Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
