



SYNREX ESMALTE SINTETICO
Acabado Alquídic de Rápido Secamiento
LINEA 648

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Synrex es un acabado alquídic de rápido secamiento el cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. **Synrex** es un recubrimiento de alto brillo el cual brinda una excelente protección de estructuras expuestas a la intemperie. Sus principales características son:

- Alto brillo.
- Rápido secamiento.
- Excelente comportamiento a la intemperie para un acabado de su tipo.

Synrex se aplica en ambientes interiores y exteriores; está diseñado para brindar protección, en una sola capa, a estructuras de acero y madera, en ambientes industriales y marinos, tales como: Maquinaria pesada agrícola, industrial, metalúrgica y petrolera, motoniveladoras, tractores, grúas, equipos mineros, tornos y generadores, autobuses, camiones y vehículos en general, refrigeradores, cajas fuertes, muebles para jardín, muebles de madera, etc. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de superestructuras, áreas interiores como camarotes, sala de máquinas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic modificado.
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	3,67 - 4,21 Kg/GAL según color.
VOC:	590 – 610 g/L según color.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30 - 32% según color.
RENDIMIENTO TEORICO:	44 - 48 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (5 a 7 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Duro: 24 horas.

Curado completo: 7 días

El **Synrex** después de haber sido aplicado no acepta repintado con ningún producto, incluso con el mismo. Si se llegara a aplicar una capa, se corre el riesgo de desprendimiento por remoción de la película ya aplicada.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Synrex** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional.
Diluyente: Solvente Sintético, 003-010.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

El porcentaje de dilución del **Synrex** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

Synrex se aplica en una sola capa, en ningún momento se deberá intentar repintar la película aplicada.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Synrex no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Anticorrosivo, 379-301 / **Friso o concreto nuevo:** Sellador Antialcalino, 313-160 / **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Álcalis:	Pobre.	Intemperie:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Salpicaduras de gasolina y aceite:	Excelente.
Calor seco:	80°C.		

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años
