



PINTURA INDICADORA DE ACIDO FLUORHIDRICO
Esmalte Indicador de Fugas de Acido Fluorhídrico
CODIGO 711-250

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

La **Pintura Indicadora de Acido Fluorhídrico** es un producto especialmente diseñado para pintar la parte exterior de tanques y tuberías que almacenen o transporten ácido fluorhídrico. Esta pintura genera un alerta visual por cambio de color de anaranjado a violeta claro al entrar en contacto con el ácido, lo cual ocurre al producirse la fuga del ácido fluorhídrico almacenado. Sus principales características son:

- Alto brillo.
- Fácil de aplicar.
- Susceptible al contacto con el ácido fluorhídrico produciéndose un cambio de color de anaranjado a violeta claro.

La **Pintura Indicadora de Acido Fluorhídrico** se aplica en exteriores de estructuras industriales tales como: exterior de tanques de almacenamiento de ácido fluorhídrico y tuberías de transporte donde se requiera protección, señal de alerta y condiciones seguras de trabajo, ante las posibles emanaciones o fugas que pudiesen ocurrir de ese químico de alto riesgo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico modificado.
COLOR:	Anaranjado
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Pigmentos Orgánicos e Inorgánicos, cargas inertes.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	50%
RENDIMIENTO TEORICO:	75 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (3 a 4 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	3 a 4 horas.	Secamiento Duro:	7 días
Para repintar:	12 horas.	Curado completo:	7 días

La **Pintura Indicadora de Acido Fluorhídrico** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. La **Pintura Indicadora de Ácido Fluorhídrico** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo preexistente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo / Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución de **La Pintura Indicadora de Ácido Fluorhídrico** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La **Pintura Indicadora de Ácido Fluorhídrico** no deberá ser sometido a esfuerzo mecánico alguno antes de alcanzar su curado completo.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

FONDOS RECOMENDADOS

Acero: Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Fondo Libre de Metales pesados, 379-301, **Galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220, Epomon Fondo Multiprime, 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años