



**MONTRAFIC CON PERLAS**  
**Pintura de Tráfico Con Perlas Reflectoras**  
**CODIGOS 715-122 / 715-222 / 715-226**

---

**DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO**

---

**Montrafic Con Perlas** es un recubrimiento de rápido secamiento y excelente resistencia a la abrasión y a la intemperie. Contiene partículas reflectoras que proporcionan un medio ideal para la retro-reflectividad de la luz. Sus principales características son:

- Excelente adhesión sobre asfalto y concreto.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia al tráfico peatonal y vehicular.
- Rápido secamiento.

**Montrafic Con Perlas** está especialmente diseñado para la demarcación sobre asfalto curado y concreto completamente fraguado, en autopistas, avenidas, puentes, túneles, áreas de estacionamientos y pasos peatonales. Las perlas reflectoras lo convierten en el recubrimiento ideal para la delineación de la línea central de autopistas, carreteras, avenidas, etc.

---

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

---

|                                              |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Alquídico                                                                                                                                                                  |
| <b>COLOR:</b>                                | Blanco (Código 715-122) / Amarillo (Código 715-222) /<br>Amarillo Intenso (7Código 715-226)                                                                                |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>               | Semi-brillante                                                                                                                                                             |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Hidrocarburos aromáticos                                                                                                                                                   |
| <b>PIGMENTOS:</b>                            | Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes                                                                                                                           |
| <b>DENSIDAD:</b>                             | 6,0 – 6,2 Kg/GAL                                                                                                                                                           |
| <b>VOC:</b>                                  | 400 - 405 g/L                                                                                                                                                              |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 53 -55 %.                                                                                                                                                                  |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 85 m <sup>2</sup> /GAL a 1 mils de espesor de película seca. (equivale a 1 galón por cada 95 m lineales de rayas continuas de 12 cm de ancho y a 7,0 mils de espesor seco) |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | 6 a 8 mils (12 a 16 mils de espesor de película húmeda).                                                                                                                   |

**SECAMIENTO A 25°C (77°F):**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Al tacto:</b>    | 15 minutos |
| <b>Al tránsito:</b> | 20 minutos |

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Montrafic Con Perlas** se aplica directamente sobre las superficies debidamente curadas y fraguadas y para su óptimo desempeño debe aplicarse a los espesores de película recomendados. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente. Para aplicaciones sobre asfalto nuevo, se debe tomar la precaución de revisar que el mismo haya curado apropiadamente, la mayoría de los asfaltos requieren de un mínimo de 2 semanas para su curado, sin embargo, esto podría variar dependiendo del tipo y calidad. Un asfalto que no ha curado apropiadamente podría ocasionar sangrado, cuarteamiento y desprendimiento de la capa aplicada. El pintar una superficie de concreto nuevo con menos de 3 meses de fraguado no es recomendable.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

## APLICACION

---

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de aplicación:</b> | Pistola convencional.                                                         |
| <b>Diluyente:</b>            | No requiere. Para limpieza de los equipos utilice Solvente Especial, 005-050. |

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PISTOLA CONVENCIONAL:</b> | Equipo de aspersión por aire especial para la demarcación de líneas. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Montrafic Con Perlas** no requiere dilución. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A..

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La temperatura del substrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

**Montrafic Con Perlas** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

---

## RESISTENCIA

---

|                              |            |                    |       |
|------------------------------|------------|--------------------|-------|
| <b>Aceites y grasas:</b>     | Buena.     | <b>Calor seco:</b> | 80°C. |
| <b>Abrasión:</b>             | Buena.     |                    |       |
| <b>Tráfico de vehículos:</b> | Excelente. |                    |       |

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.