



MONTRAFIC SIN PERLAS
Pintura de Tráfico Sin Partículas Reflectoras
CODIGOS 715-107 / 715-220 / 715-224

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Montrafic Sin Perlas es un recubrimiento de rápido secamiento y excelente resistencia a la abrasión, a la intemperie y al tráfico peatonal y vehicular.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia al tráfico peatonal y vehicular.
- Rápido secamiento.

Montrafic Sin Perlas está especialmente diseñado para la demarcación sobre asfalto curado y concreto completamente fraguado, en autopistas, avenidas, puentes, túneles, áreas de estacionamientos y pasos peatonales.

Puede usarse en la delineación de las franjas central y laterales de autopistas, carreteras y avenidas, en áreas donde existe iluminación nocturna permanente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico - Caucho Clorado.
COLOR:	Blanco (Código 715-107) / Amarillo (Código 715-220) / Amarillo Intenso (Código 715-224).
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos.
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes.
DENSIDAD:	5,76 - 5,80 Kg/GAL
VOC:	469,8 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	49 - 50 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	75 mt ² /GAL. a 1 mils de espesor de película seca. (equivale a 1 galón por cada 80 m lineales de rayas continuas de 12 cm de ancho y a 7,0 mils de espesor seco)
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	6 a 8 mils (12 a 16 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	15 minutos
Al tránsito:	20 minutos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Montrafic Sin Perlas** se aplica directamente sobre las superficies debidamente curadas y fraguadas y para su óptimo desempeño debe aplicarse a los espesores de película recomendados.. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente. En caso de que el sustrato sea demasiado liso, se deberá crear una rugosidad en el mismo mediante algún método abrasivo o por limpieza con ácidos, con el objetivo de mejorar la adhesión del recubrimiento.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice Solvente Especial, 005-050. **No use gasolina para diluir**

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 45 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

Montrafic Sin Perlas no requiere dilución. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Montrafic Sin Perlas no deberá ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y grasas:	Buena.	Calor seco:	80°C.
Abrasión:	Buena.		
Tráfico de vehículos:	Excelente.		

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
