



MONCANCHA

Pintura Ecológica Para Canchas

LINEA 716

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

La pintura **MONCANCHA** es una pintura acrílica de primera calidad, diseñada especialmente para ser aplicada como acabado final de aspecto mate en canchas deportivas, bordes de piscinas, escaleras y pisos en general, donde se requiere resistencia a la intemperie, a la abrasión y condiciones de anti-derrape ó anti-resbalantes

Sus principales características son:

- Libre de metales pesados - no contiene plomo, ni mercurio, ni cromatos.
- Producto ecológico, con niveles bajos de emanación de compuestos orgánicos al ambiente (bajo VOC en g/L)
- Apto para superficies expuestas a la intemperie y al tránsito peatonal

MONCANCHA brinda una excelente protección sobre superficies de concreto, carpetas asfálticas, impermeabilizantes acrílicos y todo tipo de superficie debidamente preparada que se encuentre expuesta a la intemperie y a la abrasión,

MONCANCHA también puede aplicarse a los pisos de concreto de piscinas y resistir la inmersión en agua con cloro y los diferentes aditivos que se usan en el mantenimiento de las piscinas.

MONCANCHA puede repintarse sin dificultad y sin tratamientos especiales salvo la limpieza elemental del sucio y otros contaminantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímeros Acrílicos
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Colores de línea
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos de primera calidad y cargas inertes
VOC:	46 g/L - 49 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	45 ± 1%
RENDIMIENTO TEORICO:	65 - 70 m ² /GAL a 1,0 mils de espesor de película seca, (equivale aprox. a 20 m ² por galón a 3,0 mils de espesor seco)
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	2,2 a 4,2 mils (5,0 a 9,0 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	45 minutos	Duro: 24 horas
------------------	-------------------	-----------------------

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse lavando y removiendo con solución de 2 partes de cloro y 1 parte de agua. Luego de cualquiera de estos procedimientos de limpieza, las superficies deben lavarse con agua limpia y dejarse secar muy bien antes de aplicar el producto. Los concretos nuevos deben dejarse fraguar por un período de 28 días y las carpetas asfálticas se deben dejar curar completamente antes de aplicar el producto.

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo y haragán
Diluyente:	No requiere

Agite el producto antes de pintar hasta garantizar que no existe material sedimentado.

FONDOS RECOMENDADOS

Sobre superficies muy porosas de concreto y asfalto, aplique una mano de Sellacril Plus Transparente 204 – 000, con el objetivo de des-airear los poros del sustrato y no comprometer el desempeño de la capa de acabado. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y Grasas:	Buena
Abrasión:	Excelente
Intemperie:	Excelente

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.
