



AQUATRAFFIC

Pintura de Tráfico base agua

Línea 718

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

AQUATRAFFIC es una pintura de tráfico 100% acrílica a base agua, rápido secamiento y excelente resistencia a la abrasión e intemperie. Puede ser usado con o sin partículas reflectoras. Su alto espesor de película permite la siembra de microesferas reflectoras de gran tamaño para lograr la máxima retro-reflectancia de la luz. Sus principales características son:

- Retro-reflectancia duradera.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia al tráfico vehicular.
- Rápido secamiento.
- Producto no inflamable.
- Bajo VOC
- Resistente al sangrado del asfalto
- Excelente adhesión sobre asfalto y concreto
- Alta durabilidad y dureza
- Diseñado para el sembrado (Drop-On) de microesferas reflectoras.

AQUATRAFFIC está especialmente formulado para la demarcación de calles, autopistas, aeropuertos, vías de alto tránsito de vehículos pesados, túneles y puentes en superficies de asfalto y concreto. Cuando es aplicado junto con las partículas reflectoras se convierten en el recubrimiento ideal para la delineación de la línea central y costados de estas vías cuando se requiere máxima retro-reflectividad en horas nocturnas inclusive en condiciones de lluvia.

La durabilidad del **AQUATRAFFIC** dependerá del espesor de la película de pintura y del número de vehículos por año. Aplicado a espesores óptimos la durabilidad promedio es de tres años (3 años).

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímeros 100% Acrílicos
COLOR:	Blanco (Código 718-100), Amarillo (Código 718-220) y Amarillo Intenso (código 718-224).
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-mate.
SOLVENTES:	Oxigenados.
PIGMENTOS:	Pigmentos inorgánicos y cargas inertes.
VOC:	41 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	60 ± 1 %
RENDIMIENTO:	50 m ² /GAL a 1 mil de espesor seco (equivalen a 75 m lineales por galón aproximadamente en líneas de 15cms. de ancho y a 12 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	10 a 14 mils (16 a 24 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	15 minutos
Al tránsito:	20 minutos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa, piedras y otros contaminantes. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente. Para aplicaciones sobre asfalto nuevo, se debe tomar la precaución de revisar que el mismo haya curado apropiadamente. La mayoría de los asfaltos requieren de un mínimo de 2 semanas para su curado, sin embargo, esto podría variar dependiendo del tipo y calidad. Un asfalto que no ha curado apropiadamente podría ocasionar sangrado, cuarteamiento y desprendimiento de la capa aplicada. El pintar una superficie de concreto nuevo con menos de 3 meses de envejecimiento no es recomendable.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:

Rociado con pistola. Puede usarse rodillo en áreas pequeñas.

Diluyente:

No requiere. Para limpieza de los equipos utilice agua inmediatamente que termine de aplicar o se detenga la aplicación.

Equipo de Aplicación:

Equipo especial para la demarcación vial dotado con mecanismo de sembrado de microesferas. **AQUATRAFFIC** es una pintura a base de agua por lo que es altamente recomendable que cada parte del equipo que vaya a entrar en contacto con la pintura sea de acero inoxidable, goma o plástico.

AQUATRAFFIC no requiere dilución. La adición de agua puede ocasionar retardo en el tiempo de secado y baja consistencia. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A..

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo. Retire cualquier partícula de piel que se haya podido formar y filtre la pintura. También es recomendable cernir las microesferas antes de su uso y eliminar cualquier partícula extraña.

AQUATRAFFIC no deberá ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y grasas: Excelente

Abrasión: Excelente

Tráfico de Vehículos: Excelente

Resistencia al agua: Excelente después de un mínimo de 2 horas a temperatura ambiente y humedad relativa inferior a 80%

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con ojos. En caso de haberlo, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, consulte inmediatamente un médico. No debe almacenarse en contacto con superficies de hierro galvanizado, acero, bronce y aluminio. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.