



## ACABADO ACRILICO SILICONA

### Acabado Resistente al Calor

#### LINEA 720

#### DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

El **Acabado Acrílico Silicona** es un recubrimiento semi-brillante de mediana resistencia al calor y que posee además una excelente resistencia a ambientes severos y corrosivos. Su excelente desempeño en condiciones de calor moderado y atmósfera de vapores dañinos lo hacen único en su clase. Sus principales características son:

- Resistencia al calor seco hasta los 200°C (392 °F).
- Fácil de aplicar.
- Excelente comportamiento en ambientes corrosivos.
- Excelente resistencia a intemperie

El **Acabado Acrílico Silicona** se aplica sobre estructuras de acero sometidas a altas temperaturas, tales como: exterior de chimeneas, calderas, intercambiadores de calor, reactores, entre otras, en ambientes de mediana agresividad.

Por su alta resistencia a la luz solar y a los ambientes marinos **Acabado Acrílico Silicona** también puede usarse como acabado final en el pintado de superestructuras de embarcaciones y en cualquier otra estructura expuestas al sol.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Acrílico Silicona.                                                |
| <b>COLOR:</b>                                | Blanco (720-106) y Aluminio (720-900)                             |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>               | Semi-brillante                                                    |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Hidrocarburos aromáticos y solventes oxigenados                   |
| <b>PIGMENTOS:</b>                            | Pigmentos inorgánicos y cargas inertes                            |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 24 a35 %                                                          |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 35 a 50 m <sup>2</sup> /GAL a 1 mils de espesor de película seca. |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | 1 a 1,5 mils (3 a 5 mils de espesor de película húmeda).          |

#### SECAMIENTO A 25°C (77°F):

**Al tacto:** 30 minutos.

**Curado completo:** 7 días

**Para repintar:** 12 horas.

El **Acabado Acrílico Silicona** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, al momento de repintarlo se deberán eliminar cualquier tipo de contaminantes como sucio, sales, grasas, etc., que puedan estar presentes sobre la superficie, para así evitar problemas en la adhesión entre capas.

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Acabado Acrílico Silicona** se aplica directamente sobre superficies debidamente preparadas. El mínimo grado de preparación requerida es limpieza abrasiva hasta el grado gris comercial según SSPC-SP-6. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

## APLICACION

---

**Método de aplicación:** Pistola convencional. Brocha para pequeñas áreas o para retoques.  
**Diluyente:** Solvente Especial 005-050 para dilución y para la limpieza de los equipos de aplicación.

**PISTOLA CONVENCIONAL:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Esta capa neblina se logra diluyendo el Acabado entre 60 y 90% con el solvente especificado.

El porcentaje de dilución del **Acabado Acrílico Silicona** debe ser entre 40 y 50%. Diluir en menor proporción ocasiona que se produzcan hilos a la salida del producto por la boquilla de la pistola, generando así una falla en la aplicación. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para aplicaciones sobre Fondos Inorgánicos de Zinc, se recomienda aplicar una capa neblina o "mistcoat" para desairear el fondo y evitar el fenómeno de burbujeo.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Acabado Acrílico Silicona** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

**Ricos en zinc:** Mobil Zinc 7, 721-012 y Mobil Zinc 17, 721017, Epomon Zinc Rich Paint, 386-601. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

---

## RESISTENCIA

---

|                 |          |                    |            |
|-----------------|----------|--------------------|------------|
| <b>Acidos:</b>  | Regular. | <b>Solventes:</b>  | Débil.     |
| <b>Alcalis:</b> | Buena.   | <b>Intemperie:</b> | Excelente. |
| <b>Humedad:</b> | Buena.   | <b>Calor seco:</b> | 200°C.     |

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo de almacenamiento en envases originales: 2 años