



MOBIL ZINC 7
Fondo Rico en Zinc Inorgánico
CODIGO 721-012

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

El **Mobil Zinc 7** es un recubrimiento Rico en Zinc inorgánico con alto contenido de zinc metálico en la película, brindando así la mayor protección contra la corrosión que se pueda obtener de recubrimiento alguno. Seca por absorción de agua. Posee una alta dureza y resistencia química.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia química.
- Excelente dureza.
- Alta resistencia al calor - hasta 500°C (932°F)

El **Mobil Zinc 7** se utiliza para la protección del acero en ambientes altamente corrosivos, tales como: Costero-marino, marino e industrial, interior y exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, chimeneas, calderas, equipos en general en instalaciones petroleras y petroquímicas, cascos de barcos, gabarras e instalaciones costa afuera, entre otras. El **Mobil Zinc 7** funciona perfectamente como "Shop Primer". El **Mobil Zinc 7** no debe ser repintado con él mismo, para realizar reparaciones utilice el **Epomon Zinc Rich Paint** código 386-601.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Etil Silicato.
COLOR:	Gris
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate.
SOLVENTES:	Solventes oxigenados.
PIGMENTOS:	Zinc metálico y cargas inertes.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C.
DENSIDAD:	15,43 Kg/GAL
VOC:	244,72 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	59 %
% ZINC EN LA PELÍCULA:	85%
RENDIMIENTO TEORICO:	88 mt ² /GAL. a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	2,5 a 3,5 mils (4,2 a 5,9 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	15 minutos	Duro:	24 horas.
Para repintar:	no se repinta	Curado completo:	7 días.

En caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar el acabado, se deberá tomar la precaución de limpiar completamente la superficie del recubrimiento, para evitar problemas en la adhesión del mismo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie. La temperatura del sustrato deberá estar, como mínimo, a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional o equipo airless. Brocha para áreas pequeñas.
Diluyente: No se recomienda. Si es necesario usar Solvente Especial, 003-035 (5% máximo por volumen).

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-Soil o similar / **Pico de fluido:** EX / **Casquillo de aire:** 62, 704 ó 765 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 50 a 70 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog Zinc Rig o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,021" - 0,025".

En caso de que se presente ampollamiento del acabado al recubrir el **Mobil Zinc 7**, será necesario aplicar una pre-capa del acabado, diluida entre 50 y 100%, para así evitar que quede aire o solvente atrapado entre las porosidades del zinc, causando posteriormente ampollamiento del mismo.

El **Mobil Zinc 7** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

Agite bien el envase de la Base (Componente A) antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el pigmento (Componente B) al vehículo (Base – Componente A) lentamente y bajo mezclamiento continuo hasta obtener una perfecta dispersión y homogeneidad de la mezcla. Aplicar bajo mezclamiento continuo.

La humedad en el equipo puede causar gelatinización del producto. De igual forma, el **Mobil Zinc 7** se puede aplicar en condiciones ambientales de hasta 95% H.R.; si se aplica por debajo de 60% de H.R., el curado se retardará, por lo que se recomienda chequear la dureza de la película antes de aplicar el acabado.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre	Solventes:	Excelente*
Alcalis:	Pobre	Abrasión:	Excelente
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente si es recubierto.	Calor seco:	500°C.
		*Consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A. para una recomendación acorde a sus necesidades.	

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 6 meses