



MONTALUM H

Aluminio Resistente al Calor

CODIGO 721-120

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Montalum H** es un recubrimiento del tipo alquídico especialmente formulado para resistir temperaturas de hasta 300°C (572°F); no requiere de un fondo anticorrosivo y ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Sus principales características son:

- Resistencia al calor seco hasta 300°C (572°F)
- Fácil de aplicar.
- Autoimprimante - no requiere de un fondo anticorrosivo.

El **Montalum H** se aplica sobre estructuras de acero sometidas a altas temperaturas, tales como: Exterior de chimeneas, calderas, intercambiadores de calor y reactores entre otras, en ambientes de mediana agresividad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico modificado
COLOR:	Aluminio
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Pasta de aluminio y cargas inertes
DENSIDAD:	3,68 Kg./GAL
VOC:	594,7 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30 a 32 %
RENDIMIENTO TEORICO:	45 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1 a 1,5 mils (3 a 4 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 2 horas.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 12 a 24 horas.

El **Montalum H** debe ser repintado dentro del período de tiempo especificado; en caso de que transcurra mucho tiempo posterior a la aplicación de la primera capa no se deberá repintar, asimismo, después de que el producto se haya puesto en servicio (soportando temperatura).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Montalum H** se aplica directamente sobre superficies debidamente preparadas. El mínimo grado de preparación requerida es limpieza abrasiva hasta el grado gris comercial según SSPC-SP-6. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional. Brocha para pequeñas áreas o para retoques.
Diluyente: No requiere. Utilice el Monsolvent, 004-010, para limpieza de los equipos de aplicación.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

El **Montalum H** no deberá ser sometido a esfuerzo mecánico alguno antes de alcanzar su curado completo.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Pobre.	Calor seco:	300°C (572°F)

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) de este producto antes de usarlo. Tiempo de almacenamiento en sus envases originales: 2 años
