



GRIS ALTAS TEMPERATURAS Recubrimiento Gris Resistente al Calor CODIGO 721-610

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Recubrimiento modificado con polvo de zinc, especialmente formulado para la protección exterior de superficies de acero sujetas a temperaturas elevadas. Su alto contenido de polvo zinc brinda una película de alta dureza y de excelente resistencia a la corrosión, soportando la mayoría de los ambientes industriales. Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia química.
- Excelente dureza.
- Alta resistencia al calor - hasta 480°C.

Se recomienda su uso en Chimeneas, intercambiadores de calor, reactores, incineradores. Hornos, calderas, equipos de proceso, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Alquílica modificada resistente al calor
COLOR:	Gris
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos y solventes oxigenados
PIGMENTOS:	Zinc metálico y cargas inertes
DENSIDAD:	5,5 Kg/GAL (12,1 Lbs/GAL)
VOC:	440 g/L (3.66 (Lbs/GAL)
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	35 %
RENDIMIENTO TEORICO:	53 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1 a 1,5 mils (3 a 4 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	2 horas.	Duro:	24 horas.
Para repintar:	24 horas.	Curado completo:	Al alcanzar 149°C.

La **Pintura Gris Altas Temperaturas** no debe ser repintada, este producto se aplica en una sola capa y a los espesores secos recomendados. Es importante resaltar que este producto alcanza su dureza final al estar en contacto con una temperatura en la superficie del equipo que sobrepase los 149°C (300°F), de otra manera la película se mantendrá blanda.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie. La temperatura del sustrato deberá estar, como mínimo, a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional o equipo airless. Brocha para áreas pequeñas.
Diluyente: Solvente Especial, 005-050.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-Soil o similar / **Pico de fluido:** EX / **Casquillo de aire:** 62, 704 ó 765 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 50 a 70 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog Zinc Rig o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,021" - 0,025".

El **Gris Altas Temperaturas** no requiere dilución.; se aplica en capas delgadas, preferiblemente una capa. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Para mejores resultados, aplique este producto cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de 49°C.

Agite bien el envase antes de aplicar hasta obtener una perfecta dispersión y homogeneidad de la mezcla. Verifique que no queden sedimentos en el envase.

El **Gris Altas Temperaturas** no deberá ser sometido a esfuerzo mecánico alguno antes de alcanzar su curado completo

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Pobre	Calor seco:	480°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja Técnica de Seguridad del producto antes de usarlo.

Tiempo de almacenamiento en sus envases originales: 2 años.