



PINTURA NEGRA RESISTENTE AL CALOR

Recubrimiento Resistente al Calor

CODIGO 723-810

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

La **Pintura Negra Resistente al Calor** es un recubrimiento bituminoso especialmente formulado para resistir temperaturas de hasta 300°C (572°F); no requiere de un fondo anticorrosivo y ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Sus principales características son:

- Resistencia al calor seco hasta 300°C (572°F)
- Inerte a vapores y ambientes corrosivos severos.
- Autoimprimante - no requiere de un fondo anticorrosivo.

La **Pintura Negra Resistente al Calor** se aplica sobre estructuras de acero sometidas a altas temperaturas, tales como: exterior de chimeneas, calderas, incineradores y reactores entre otras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Bituminoso modificado
COLOR:	Negro
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos
PIGMENTOS:	Cargas inertes
DENSIDAD:	3,73 Kg/GAL
VOC:	277,4 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	64 a 66 %
RENDIMIENTO TEORICO:	97 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1 a 1,5 mils (2 a 3 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 8 horas. **Duro:** Al alcanzar 200°C (392 °F).

La **Pintura Negra Resistente al Calor** no debe ser repintada, este producto se aplica en una sola capa y a los espesores secos recomendados. Es importante resaltar que este producto alcanza su dureza final al estar en contacto con una temperatura en la superficie del equipo que sobrepase los 200°C (392°F), de otra manera la película se mantendrá blanda.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. La **Pintura Negra Resistente al Calor** se aplica directamente sobre superficies debidamente preparadas. El mínimo grado de preparación requerida es limpieza abrasiva hasta grado metal casi blanco según SSPC-SP-10. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola convencional.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo / Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** E / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

Después de la aplicación, la temperatura de la superficie se deberá aumentar gradualmente hasta alcanzar la temperatura de trabajo; la elevación rápida o violenta de esta puede causar ampollamiento de la película.

La **Pintura Negra Resistente al Calor** no deberá ser sometida a esfuerzo mecánico alguno antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Acidos:	Buena.*	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Buena.*	Intemperie:	Muy buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Pobre.	Calor seco:	300°C (572 °F) (continuo). 350°C (662 °F) (intermitente).

*No apto para condiciones de inmersión.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS) del producto antes de usarlo. Tiempo de almacenamiento en envases originales: 2 años
