



ESMALTE CAUCHO CLORADO

Esmalte Protector Caucho Clorado

LINEA 770

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Esmalte Caucho Clorado** es un acabado especialmente diseñado para brindar protección y decoración en ambientes de alta humedad y químicamente corrosivos. Posee buena resistencia a la abrasión. Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la humedad.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Fácil aplicación.
- Rápido secamiento.

El **Esmalte Caucho Clorado** está diseñado para proteger estructuras de acero, concreto y madera en ambientes interiores y exteriores. Se aplica ampliamente en piscinas, barcos, equipos y maquinarias de plantas embotelladoras, estructuras industriales en general, refinerías, petroquímicas, paredes y equipos en la industria láctea, laboratorios químicos, cavas de refrigeración, etc.; en obras civiles, es ideal para proteger estructuras de concreto sujetas al ataque de moho y hongos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Caucho Clorado.
COLOR:	Blanco y Azul Piscina.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos y solventes oxigenados.
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	4,84 Kg/GAL
VOC:	544,3 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	33 % a 35%
RENDIMIENTO TEORICO:	49 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (5 a 6 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	30 minutos	Duro:	24	horas.
------------------	------------	--------------	----	--------

Para repintar:	6 horas.	Curado completo:	7 días.
-----------------------	----------	-------------------------	---------

El **Esmalte Caucho Clorado** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una segunda capa, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes para evitar problemas en la adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Esmalte Caucho Clorado** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Solvente Especial, 005-050.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 45 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

El porcentaje de dilución del **Esmalte Caucho Clorado** no deberá exceder del 15% para aplicaciones a brocha, 15 a 20% para pistola convencional y 5 a 10% para equipo airless. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

El **Esmalte Caucho Clorado** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se deberá diluir la primera capa del **Esmalte Caucho Clorado** 50%, para evitar ampollamiento de las capas posteriores del recubrimiento.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300 / Monprotec Fondo Anticorrosivo 370-301 / Mobil Zinc 7, 721-012, Epomon Zinc Rich Paint, 386-601 / **Aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Buena.*	Solventes:	Pobre.
Álcalis:	Buena.	Abrasión:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*Contacto ocasional.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años