



EPOMON ADUCTO AMINA H.B. Revestimiento Epoxi de Alto Espesor LINEA 784

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Aducto Amina H.B.** es un revestimiento epoxi diseñado para ser aplicado a altos espesores de película sin chorrear, posee una amplia resistencia química y además, es apto para estar en contacto con agua potable y granos de consumo humano.

Sus principales características son:

- Excelente comportamiento en inmersión en agua dulce o salada.
- Alto espesor de película por capa.
- Amplia resistencia química.
- Apto para estar en contacto con agua potable y productos de consumo humano.

El **Epomon Aducto Amina H.B.** es recomendado como revestimiento interior de tanques de acero y concreto, que almacenarán agua potable y salada, productos petroquímicos, solventes, combustibles, derivados del petróleo, álcalis, productos domésticos y transporte de granos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Aducto Amina
COLOR:	Blanco, Ante y Negro
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y cargas inertes
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen
DENSIDAD:	4,65 Kg/GAL
VOC:	447 g/L
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	47 ± 2 %
RENDIMIENTO TEORICO:	70 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 6 mils (8 a 13 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora.	Duro:	24 horas
Para repintar:	12 horas	Curado completo:	7 días.

El tiempo de repintado del **Epomon Aducto Amina H.B.** no debe exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-5. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, éstos se deben eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola Convencional o equipo Airless.
Diluyente: Solvente Especial, 003-035.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** E ó EX / **Casquillo de aire:** 704 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1
 mínimo **Boquilla:** 0,021" - 0,031".

El porcentaje de dilución del **Epomon Aducto Amina H.B.** no debe exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Sobre sustratos muy porosos, la primera capa del **Epomon Aducto Amina H.B.** se debe aplicar diluyendo el producto al 50% con Solvente Especial 003 - 035, para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

Agite bien el galón de Base o Componente A antes de mezclar con el Componente B. Para una correcta preparación, se debe agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo meclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

El **Epomon Aducto Amina H.B.** no se debe aplicar en condiciones de humedad relativa superiores al 70%.

El **Epomon Aducto Amina H.B.** no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Débil.	Solventes:	Excelente.*
Álcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*Consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A. para recomendaciones acorde a sus necesidades.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto (MSDS) antes de pintar. Tiempo de vida útil del producto en almacenamiento: 3 años