



EPOMON 100% SÓLIDOS

Recubrimiento Epoxi Libre de Solventes

LÍNEA 785

(Producto de 2 componentes: BASE: 950-100, CATALIZADOR: 952-104)

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

EPOMON 100% SÓLIDOS es un revestimiento epoxi auto-imprimante, libre de solventes, de acabado cerámico, el cual ha sido diseñado para ser aplicado en el interior de tanques y tuberías de acero que almacenarán y/o transportarán productos químicos como solventes, crudo, derivados del petróleo y otros agentes corrosivos. También puede ser aplicado sobre superficies de concreto.

Sus principales características son:

- / Bajo olor.
- / Alto rendimiento.
- / Alto espesor de película por capa.
- / Excelente resistencia a la corrosión.
- / Excelente comportamiento en inmersión tanto en agua dulce como salada, así como en diversos productos químicos.

EPOMON 100% SÓLIDOS es ideal para la protección interior de tanques de lastre de embarcaciones, tanques de combustible, plantas de tratamiento de agua, áreas de contención, entre otras.

Por su escasa emisión de volátiles orgánicos y su propiedad auto-nivelante, es ideal para el recubrimiento de pisos, sobretodo en espacios confinados con poca ventilación. Expuesto directamente al sol o a radiaciones lumínicas intensas, puede perder brillo y manifestar variaciones de color, sin que esto altere sus propiedades protectoras.

Se pueden agregar aditivos de relleno, como arena de sílice, para reparar grietas, fisuras y huecos en superficies horizontales. Esto garantiza que queden libres de imperfecciones aún después de secar, ya que no se contrae al solidificarse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHÍCULO:	Epoxi amina modificado
COLOR:	Blanco
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Brillante cerámico
SOLVENTES:	No contiene
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos, inorgánicos y cargas inertes
RELACIÓN DE ACTIVACIÓN:	3 a 1 por volumen
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:	1,5 horas a 25°C
DENSIDAD:	6,58 kg/gal
VOC:	31 g/L
%SÓLIDOS POR VOLUMEN:	100 %
RENDIMIENTO TEÓRICO:	148 m ² /gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO:	10 a 12 mils (10 a 12 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora	Duro:	24 horas
Para repintar:	24 a 72 horas	Curado completo:	7 días

El tiempo de repintado del **EPOMON 100% SÓLIDOS** no deberá exceder de 72 horas (3 días), en caso de que esto ocurra la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Previo a la realización de cualquier método de preparación de superficie, siempre es recomendable realizar una limpieza con solventes, desengrasantes industriales, agua y jabón, siguiendo el procedimiento SSPC-SP-1. Esto eliminará la contaminación por grasa o aceite asegurando que la superficie quede completamente limpia y seca, libre de polvo y otros contaminantes. En **superficies de acero**, el mínimo grado de preparación requerido, para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-3, para ambientes de inmersión se requiere SSPC-SP-10 como mínimo. Para **superficies de concreto**, no debe pintarse el concreto antes de haber transcurrido 30 días de fraguado y habiéndose confirmado que la humedad del sustrato no es mayor de 12%. Si el concreto está demasiado liso o requemado, deberá escarificarse con ácido o métodos mecánicos. **El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.**

APLICACIÓN

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. **EPOMON 100% SÓLIDOS** no se deberá aplicar en ambientes cuya humedad relativa exceda el 70%.

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente:	No requiere. Utilizar Solvente Universal 003-160 para limpieza de los equipos o en ocasiones muy especiales.
PISTOLA CONVENCIONAL:	Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: E o EX / Casquillo de aire: 704 o 78 / Presión en el tanque: 10 a 15 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.
EQUIPO AIRLESS:	Relación de la bomba: 30:1 mínimo / Boquilla: 0,021" - 0,051".

El porcentaje de dilución de **EPOMON 100% SÓLIDOS** deberá ser de 10 a 15% para aplicaciones a brocha o rodillo; 20 a 25% para pistola convencional; para equipo airless no es necesario. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. **Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.**

Para aplicaciones sobre sustratos oxidados o concreto poroso, se deberá aplicar una primera capa de **EPOMON 100% SÓLIDOS** diluida al 50%, para así lograr la completa humectación del sustrato.

Mezclamiento: Agite bien ambos envases, por separado, antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. No requiere tiempo inducción.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 1,5 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

EPOMON 100% SÓLIDOS no debe ser sometido a esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. **EPOMON 100% SÓLIDOS** es auto-imprimante. **Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.**

EMPAQUE

Galón (3.785 L)	Base: 950-10001	Catalizador: 952-10401
------------------------	------------------------	-------------------------------

RESISTENCIA

EPOMON 100% SÓLIDOS es apto para estar en contacto continuo con los siguientes productos:

Hidrocarburos alifáticos: Alquenos, olefinas, parafinas. **Hidrocarburos aromáticos:** Naftas aromáticas, tolueno y xileno. **Soluciones cáusticas:** Hidróxido de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de potasio. **Crudos:** Mezclas de crudo-salmuera, crudos calientes, crudos agrios. **Grasas y aceites:** Grasas animales, condensados, aceites lubricantes, aceites parafinados, aceites vegetales. **Combustibles:** gasolina: Metil ter butil éter (MTBE), jet fuel, fuel oil. **Glicoles y glicerol:** Todos los tipos. **Agua:** dulce y salada, incluyendo salmuera. **Resistencia al calor seco:** 120°C. **Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.**

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar el producto.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.