



EPOMON EPOXI FENOLICO

Revestimiento Epoxi-Novolac de Alta Resistencia Química

LINEA 788

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Epoxi Fenólico** es un revestimiento del tipo **Epoxi Novolac**, categoría de productos que se caracteriza por su alta resistencia química. Es adecuado para ser aplicado en el interior de tanques que almacenarán productos químicos tales como solventes, crudo, derivados del petróleo y otros agentes corrosivos. Sus principales características son:

- La más amplia resistencia química.
- Alto espesor de película por capa.
- Excelente resistencia bajo un amplio rango de presiones y temperaturas.

Epomon Epoxi Fenólico es ideal para la protección del interior de tanques de separación de crudo a alta presión y temperatura y para tanques y tuberías en contacto con productos químicos en general. Recubrimientos de este tipo son los únicos que pueden resistir el almacenaje de las gasolinas con etanol con un máximo de humedad de 0.1%. **Epomon Epoxi Fenólico** puede resistir inmersión en acetona, en metanol (con menos de 0.1% de humedad), en alcoholes etoxilados, hidróxido de amonio (28%), butil acrilato, la mayoría de los Dowanoles, cellosolve, éteres de etilenglicol y muchos otros productos químicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Fenólico Novolac
COLOR:	Blanco y Ante
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Mezcla de Pigmentos Inorgánicos y cargas inertes
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen
DENSIDAD:	5,03 Kg/GAL
VOC:	257 g/L
FLASH POINT:	38°C
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	2 horas a 25°C
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	65 a 66 %
RENDIMIENTO TEORICO:	97 mt ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 6 mils (6 a 9 mils de espesor de película húmeda) por capa

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 4 horas. **Duro:** 24 horas

Para repintar: 24 horas **Curado completo:** 7 días.

El tiempo de repintado del **Epomon Epoxi Fenólico** no deberá exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar previamente según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional o equipo Airless. Brocha para áreas pequeñas o retoques

Diluyente: No requiere. Utilice Solvente Universal, 003-160 para limpieza de los equipos o en ocasiones muy especiales.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** E ó EX / **Casquillo de aire:** 704 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,021" - 0,031".

El porcentaje de dilución del **Epomon Epoxi Fenólico** no deberá exceder del 5% y sólo se utilizará para casos especiales. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se deberá diluir la primera capa del **Epomon Epoxi Fenólico** 100% para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

Se recomienda mantener el interior del tanque bien ventilado con aire seco, asegurándose recircular el mismo a lo largo de toda la estructura durante la aplicación y mientras dure el periodo de curado del revestimiento.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 2 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

El **Epomon Epoxi Fenólico** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico, ni a inmersión, antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS Y SISTEMA RECOMENDADOS

No requiere. Se aplica directamente sobre superficies debidamente preparadas. Óptimos resultados se obtienen al aplicar dos capas a los espesores de película seca especificados. El espesor final del sistema no deberá exceder de 20 mils. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

El **Epomon Epoxi Fenólico** posee una amplia resistencia química, para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Resistencia al calor seco: 150°C

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.