



EPOMON CORROGUARD

Recubrimiento Epoxi Tolerante de Superficie

CODIGO 789-900

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El Epomon Corroguard es un recubrimiento epoxi aluminio de altos sólidos, especialmente diseñado para ser aplicado sobre superficies oxidadas con poca preparación, inclusive ya pintadas. Su pigmentación especial evita el fenómeno de tizamiento en exposiciones exteriores, problema común en la mayoría de los recubrimientos de naturaleza epoxi. Sus principales características son:

- Alto rendimiento por película aplicada.
- Excelente poder de adhesión sobre óxido firmemente adherido.
- Alto espesor de película por capa.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Superior resistencia al tizamiento en exteriores

El Epomon Corroguard es un recubrimiento de uso casi universal en los sistemas de protección anticorrosiva, siendo posible recubrirlo con acabados alquídicos, epoxi o poliuretano. Se aplica en ambientes industriales tales como: exterior de tanques y tuberías, silos, maquinarias, etc., así como en todas aquellas estructuras donde sea imposible efectuar una exhaustiva preparación de superficie. En el mercado marino ha tenido un excelente desempeño en la protección de la obra muerta y superestructura de embarcaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida modificado
COLOR:	Aluminio
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos.
PIGMENTOS:	Pasta de Aluminio y cargas inertes
RELACION DE ACTIVACION:	1 a 1 por volumen.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	2 horas a 25°C (77°F)
DENSIDAD:	4,63 Kg/GAL (10,12 Lbs./GAL)
VOC:	198,65 g/L (1,60 Lbs./GAL)
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	80 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	115 mt ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 6 mils (5 a 8 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora.	Duro:	24 horas
Para repintar:	8 a 12 horas	Curado completo:	7 días.

El tiempo de repintado del **Epomon Corroguard** es superior a la mayoría de los recubrimientos epóxicos y a cualquier otro producto, sin embargo, antes de ser recubierto, se deberá tomar la precaución de eliminar todos los contaminantes de la superficie, para así evitar problemas en la adhesión del acabado..

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido, para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-3; para ambientes de inmersión se requiere SSPC-SP-10 como mínimo. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

Diluyente: Solvente Universal 003-160 y Solvente Especial, 005-050 cuando se aplica sobre alquídicos

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 15 a 20 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS:

Relación de la bomba: 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,036" - 0,052".

El porcentaje de dilución del Epomon Corroguard deberá ser de 10 a 15% para aplicaciones a brocha, rodillo y equipo Airless; 20 a 25% para pistola convencional. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos u oxidados, se deberá aplicar una primera capa del Epomon Corroguard diluida a 50%, para así lograr la completa humectación del sustrato.

Agite bien ambos envases, por separado, antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Espere 10 minutos de inducción.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

Epomon Corroguard no debe ser sometido a esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre	Solventes:	Excelente
Alcalis:	Buena*	Calor seco:	120°C
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente	Abrasión:	Buena
		* Contacto ocasional	

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Tiempo de almacenamiento en envases originales: 3 años