



EPOMON INDUSTRIAL POLIAMIDA Acabado Epoxi Brillante LINEA 794

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Industrial Poliamida** es un recubrimiento de dos componentes de alta calidad y resistencia, apto para soportar exposiciones a solventes y ambientes químicamente corrosivos. Se recomienda su uso en ambientes interiores y exteriores. Expuesto directamente al sol está sujeto a caleo y decoloración sin que esto represente un debilitamiento de la película protectora mientras que, en ambientes interiores, retiene el brillo. Sus principales características son:

- Muy buena resistencia a gran variedad de solventes y agentes químicos.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil de aplicar.
- Alta durabilidad en ambientes exteriores.

El **Epomon Industrial Poliamida** está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero, madera, acero galvanizado y aluminio, en áreas mineras, petroleras, petroquímicas, marinas, puentes y otras. Tiene un excelente comportamiento en el pintado de pisos, escaleras, pasamanos y otras estructuras sometidas a la abrasión. En el mercado marino, el **Epomon Industrial Poliamida** ha tenido un excelente comportamiento en el pintado de las áreas no sumergidas de embarcaciones de todo tipo, instalaciones costa afuera, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida.
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos y solventes oxigenados.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C.
DENSIDAD:	3,9 a 4,6 Kg/GAL
VOC:	450 a 500 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	41 a 47 %
RENDIMIENTO TEORICO:	60 a 70 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (3,5 a 4,5 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 horas.	Duro:	24 horas
Para repintar:	8 a 12 horas.	Curado completo:	7 días

El tiempo de repintado entre capas no deberá exceder de 3 días (72 horas); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Epomon Industrial Poliamida** se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo preexistente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente:	Solvente Universal, 003-160.
PISTOLA CONVENCIONAL:	Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 78 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.
EQUIPO AIRLESS:	Relación de la bomba: 20:1 mínimo / Boquilla: 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **Epomon Industrial Poliamida** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclado y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de tiempo de inducción.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se deberá diluir la primera capa del **Epomon Industrial Poliamida** 50% para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

El **Epomon Industrial Poliamida** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Alquídico modificado: Unifondo, 360-300 / **Epoxi:** Epomon Fondo Poliamida Rojo, 288-350, Epomon Fondo Poliamida H.B. Rojo, 288-351, Epomon Fondo Poliamida H.B. Gris 289-630, Epomon CorroGuard, 789-900 / **Ricos en Zinc:** Mobil Zinc 7, 721-012, Mobil Zinc 17, 721-017, Epomon Zinc Rich Paint, 386-601 / **Aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220, Epomon Multiprime 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Débil.	Solventes:	Excelente.*
Álcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

* No apto para inmersión continua.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.