



ANTIFOULING SHIPGUARD 200

Antifouling Ablativo Sin Estaño

LINEA 820

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Antifouling Shipguard 200** es un recubrimiento que contiene venenos de alta potencia, los cuales inhiben por largo tiempo la adherencia de flora y fauna marina en los cascos de embarcaciones. Su singular acción ablativa mantiene el casco liso y libre de adherencia, evitando así la resistencia por fricción y el consumo excesivo de combustible. Sus principales características son:

- Durabilidad aproximada de 12 meses.
- Alto espesor de película seca por capa.
- Reducción en los costos de operación y carenado del buque.
- Contiene compuestos a base de óxido de cobre (excepto en el color verde).

El **Antifouling Shipguard 200** se aplica como capa final al casco sumergido (obra viva) de embarcaciones en general. Puede ser aplicado sobre otros antifoulings ablativos o selfpolish en perfecto estado. Brinda excelente protección en aguas ricas en flora y fauna marina. El **Antifouling Shipguard 200** es recomendado para embarcaciones de baja y mediana velocidad. La durabilidad del **Antifouling Shipguard 200** dependerá, entre otros factores, del espesor de película aplicado y del periodo de navegación del buque.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resinas Sintéticas y Colofonia
COLOR:	Rojo, Negro y Verde
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos.
DENSIDAD:	7,1 Kg/GAL
VOC:	503,6 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40%.
RENDIMIENTO TEORICO:	60 mt ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	3 a 5 mils (8 a 12 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora.
Para repintar:	
Mínimo:	2 horas.
Máximo:	Indefinido.

Inmersión:	
Mínimo:	8 horas.
Máximo:	Indefinido.

El **Antifouling Shipguard 200** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar la segunda capa, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes y así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Antifouling Shipguard 200** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas o sobre un antifouling ablativo o selfpolish en perfecto estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional o equipo Airless. Brocha o rodillo para áreas pequeñas.

Diluyente: Solvente Universal, 003-160.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,021" - 0,031".

El **Antifouling Shipguard 200** no se deberá diluir para su aplicación. En caso de ser necesario, el porcentaje máximo recomendado es de 10%. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

FONDOS RECOMENDADOS

Para **Acero:** Vinyltar, 894-850; Epomon Brea Poliamida, 291-885, Epomon Fondo Poliamida, 288-350/
Aluminio y Fibra de vidrio: Epomon Fondo Poliamida, 288-350. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico.
