



MONTALUM M
Acabado Alquídic Aluminio
CODIGO: 880-000

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

El Montalum M es un acabado alquídic de primera calidad el cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Es un esmalte de alto brillo, el cual tiene un excelente comportamiento en la protección de estructuras expuestas a la intemperie.. Sus principales características son:

- Alto Brillo.
- Fácil de aplicar
- Mantiene su apariencia frente a la intemperie por largo tiempo.

El Montalum M se aplica en interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en ambientes civiles e industriales, tales como puentes, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de superestructuras, áreas interiores como camarotes, sala de máquinas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic Modificado.
COLOR:	Aluminio.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Pasta de aluminio y cargas inertes.
DENSIDAD:	3,61 Kg/GAL
VOC:	484 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	60 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 2 horas.

Para repintar: 12 a 24 horas

Curado completo: 7 días.

El Montalum M no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El Montalum M se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo.
 Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 765 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **Montalum M** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El Montalum M no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Anticorrosivo, 379-301 / Friso o concreto nuevo: Sellador Antialcalino Sellacril Original, 202-100 / Acero galvanizado o aleaciones livianas: Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Multiprime 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre	Solventes:	Débil
Álcalis:	Pobre	Intemperie:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años