



ALUMINIO DIFUSO

Acabado Aluminio Difuso Alquídic

CODIGO: 880-900

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

El Aluminio Difuso es un acabado alquídic formulado con un pigmento de aluminio especial el cual tiene la propiedad de difundir los rayos del sol, dando como resultado un brillo uniforme desde cualquier ángulo que se observe, evitando el recalentamiento de la superficie y protegiéndola de la intemperie. Sus principales características son:

- Difusión de los rayos del sol.
- • Evita el recalentamiento de la estructura.
- • Buena protección contra la intemperie.
- • Fácil de aplicar

El Aluminio Difuso es por lo general un acabado de uso exterior, especialmente diseñado para la protección de estructuras de acero, tales como: Exterior de tanques, tuberías, instalaciones y equipos petroleros, recipientes que almacenarán materiales volátiles, entre otros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic Modificado.
COLOR:	Aluminio.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillo Difuso.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Pasta de aluminio y cargas inertes.
DENSIDAD:	3,95 Kg/GAL
VOC:	430 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	42 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	63 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 2 horas.
Para repintar: 24 horas

Duro: 48 horas.
Curado completo: 7 días.

El Aluminio Difuso no debe ser repintado después de haber transcurrido el tiempo especificado para realizarlo. La aplicación de una nueva capa de pintura después de este tiempo, puede ocasionar fallas en la adhesión y por consiguiente desprendimiento del producto aplicado

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Aluminio Difuso** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo preexistente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo. Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 765 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013" - 0,018".

El **Aluminio Difuso** no requiere dilución; sin embargo, en casos especiales se puede agregar hasta un 5% del solvente recomendado. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca.. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Para aplicaciones mediante rodillo, en grandes extensiones, es muy importante utilizar el tipo de camisa de pelo corto y "peinar" bien la aplicación, para así evitar diferencias en el brillo. La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo. El Aluminio Difuso no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Anticorrosivo, 379-301 / Friso o concreto nuevo: Sellador Antialcalino Sellacril Original, 202-100 / Acero galvanizado o aleaciones livianas: Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Multiprime 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre	Solventes:	Débil
Álcalis:	Pobre	Intemperie:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años