



PRIMARIO WASH PRIMER

Fondo Promotor de Adhesión

CODIGO 891-220

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Primario Wash Primer es un producto de dos componentes destinado a promover la adhesión de superficies metálicas con pocas propiedades de agarre, tales como: Acero galvanizado, aluminio, bronce, latón, acero inoxidable, etc., donde la mayoría de las pinturas tienen poca adhesión.

Sus principales características son:

- Excelente comportamiento sobre metales livianos y aleaciones no ferrosas.
- Contiene Cromato de Zinc para retardar la corrosión
- Rápido secamiento.

Primario Wash Primer es no es un fondo. Su función es la de proporcionar la asperza necesaria a las superficies lisas para que las pinturas logren adherirse a ellas. Se recomienda utilizar un sistema de fondo y acabado después de su uso. **Primario Wash Primer** presta un excelente servicio sobre hierro negro perfectamente limpio. Puede utilizarse como imprimador de superficie antes de aplicar sistemas alquídicos, vinílicos, acrílicos, epoxi o poliuretanos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polivinil butiral.
COLOR:	Amarillo verdoso.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate.
SOLVENTES:	Solventes oxigenados.
PIGMENTOS:	Cromato de zinc.
RELACION DE ACTIVACION:	1 a 1 por volumen.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C.
DENSIDAD:	3,2 Kg/GAL
VOC:	732,7 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	6 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	30 mt ² /GAL a 0,3 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	0,3 a 0,6 mils.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	15 minutos	Duro:	24	horas.
Para repintar:	1 hora.	Curado completo:	7 días.	

El **Primario Wash Primer** debe recubrirse en un periodo no mayor de 24 horas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente.

La temperatura del substrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional.
Diluyente: No requiere.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 58 / **Presión en el tanque:** 5 psi. / **Presión de atomización:** 45 a 50 psi.

El **Primario Wash Primer** se aplica directamente al metal en una capa muy delgada semi-transparente (como neblina) a bajos espesores. Sobrepasar los espesores recomendados puede causar problemas de adhesión del sistema. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

Agite bien el galón de Base antes de comenzar a pintar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación.

El **Primario Wash Primer** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Calor seco: 80°C.

Debidamente recubierto con el acabado adecuado, es el sistema ideal para proteger estructuras en ambientes costero-marinos, intemperie normal y ambientes industriales corrosivos.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
