



VINYLTAR
Brea Vinílica
CODIGO 894-850

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Vynyltar** es un recubrimiento vinílico monocomponente de alto poder hidrofóbico. Está especialmente diseñado para brindar protección contra la humedad en estructuras sumergidas y es altamente efectivo contra ambientes altamente corrosivos.

Sus principales características son:

- Excelente impermeabilidad.
- Buena resistencia química.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Excelente en combinación con protección catódica.
- Base ideal para la mayoría de recubrimientos antifouling.
- Amplia ventana de repintado

Vynyltar tiene los siguientes usos:

Cascos sumergidos de embarcaciones, gabarras, plataformas flotantes, boyas, tuberías, entre otros. A diferencia de las breas epoxi, **Vynyltar** es de un solo componente y no se cristaliza superficialmente después de las 72 horas, al contrario, **Vynyltar** permanece apto para recibir el antifouling por más de 30 días sin que se comprometa la adherencia del antifouling a la brea, lo cual da un mayor margen de maniobra durante las labores de pintado y mantenimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Vinílico
COLOR:	Negro
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Cargas inertes
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	36%
RENDIMIENTO TEORICO:	54 mt ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	2,5 a 3 mils (7 a 9 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	20 min.	Duro:	24 horas
Para repintar:	4 horas	Curado completo:	7 días.

El **Vynyltar** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, a medida que este recubrimiento permanezca sin ser recubierto aumenta el peligro de contaminación de la película de pintura, por lo tanto, recomendamos limpiar completamente la superficie del recubrimiento de todo tipo de contaminantes presentes, para así evitar problemas en la adhesión del acabado.

FONDOS Y SISTEMAS RECOMENDADOS

No requiere. En casos especiales se puede aplicar sobre los siguientes fondos: **Ricos en zinc:** Mobil Zinc 7, 721-012, Epomon Zinc Rich Paint, 386-601. Recomendamos la aplicación de un sistema de tres (3) capas de **Vynyltar** a los espesores de película seca especificados. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional o equipo airless. Brocha o rodillo para áreas pequeñas.
Diluyente: Solvente Especial, 005-050.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** EX ó D / **Casquillo de aire:** 704 ó 64 / **Presión en el tanque:** 15 a 20 psi. / **Presión de atomización:** 50 a 60 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,031" - 0,043".

El porcentaje de dilución del **Vinyltar** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el envase antes de aplicar, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Vinyltar** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos o sobre recubrimientos ricos en zinc, se deberá diluir 100% la primera capa del **Vinyltar** con el solvente recomendado, para desplazar el aire atrapado en el sustrato y evitar ampollamiento en la película de pintura.

RESISTENCIA

Acidos:	Regular.	Solventes:	Pobre.
Alcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*No apto para inmersión continua.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Para mayor información consulta la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS) del producto.
