



## EPOMON MASILLA

### Masilla Epoxi

### CODIGO 988-012

#### DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Masilla** es un recubrimiento de dos componentes de excelente calidad y resistencia, apto para soportar exposiciones a ambientes altamente corrosivos y severos. Se aplica a espesores gruesos. El **Epomon Masilla** es compatible con una gran variedad de recubrimientos. Sus principales características son:

- Muy buena resistencia a una gran variedad de agentes químicos y solventes.
- Alta resistencia a la abrasión
- Alto espesor de película por capa.
- Excelente adhesión sobre acero, concreto, madera y fibra de vidrio.
- Alta impermeabilidad

El Epomon Masilla se emplea como relleno en estructuras de acero, concreto, madera y fibra de vidrio. Sella filtraciones y grietas, así como también pequeñas roturas en tuberías.

Se puede aplicar a muy altos espesores, lo cual permite reparar serios daños aunque de magnitud limitada.

Sirve también como adhesivo en roturas de estructuras

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                 | Epoxi Poliamida                                         |
| <b>COLOR:</b>                    | Gris                                                    |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>   | Mate                                                    |
| <b>SOLVENTES:</b>                | Solventes oxigenado e hidrocarburos aromáticos          |
| <b>PIGMENTOS:</b>                | Pigmentos inorgánicos                                   |
| <b>RELACION DE ACTIVACION:</b>   | 2,5 a 1,5 por volumen                                   |
| <b>VIDA UTIL DE LA MEZCLA:</b>   | 30 minutos a 25°C (77°F)                                |
| <b>DENSIDAD:</b>                 | 5,52 Kg/GAL (12,5 lbs/GAL)                              |
| <b>VOC:</b>                      | 52,8 g/L (0,44 lbs/GAL)                                 |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>    | 96 %.                                                   |
| <b>ESPESOR DE PELÍCULA SECA:</b> | Se pueden alcanzar espesores hasta de 480 mils (1,2 cm) |

#### SECAMIENTO A 25°C (77°F):

|                       |              |                         |          |
|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| <b>Al tacto:</b>      | 1 hora.      | <b>Duro:</b>            | 24 horas |
| <b>Para repintar:</b> | 8 a 12 horas | <b>Curado completo:</b> | 7 días.  |

En caso de repintarse con acabados epoxi o poliuretanos, se deben aplicar antes de 48 horas de aplicada la masilla, en caso de pasar de este tiempo la superficie debe ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido, para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-3; para ambientes de inmersión se requiere SSPC-SP-5 (grado metal blanco). En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

## APLICACION

---

**Método de aplicación:**

Espátula

**Diluyente:**

Solvente Universal, 003-160.

El Epomon Masilla no requiere dilución.  
Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien ambos envases, por separado, antes de mezclar. Para una correcta preparación, se debe agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 30 minutos a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura

**Epomon Masilla** no debe ser sometido a esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

---

## RESISTENCIA

---

**Ácidos:** Débil  
**Álcalis:** Excelente\*  
**Inmersión en agua dulce y salada:** Excelente

**Solventes:** Excelente  
**Calor seco:** 120°C  
**Abrasión:** Excelente  
\* Contacto ocasional.

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Tiempo de almacenamiento en envases originales: 3 años

---