



EPOMON UNDERWATER COMPOUND

Masilla Epóxica

CODIGO 988-200

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Underwater Compound** es una masilla epoxi de dos componentes de excelente calidad y resistencia, apta para soportar exposición a ambientes altamente corrosivos y severos. Puede aplicarse debajo del agua y a altos espesores. Posee una excelente impermeabilidad.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a agentes alcalinos, agentes ácidos, crudos de petróleo.
- Resistencia a inmersión constante en agua dulce y salada.
- Excelente adhesión sobre acero, hierro o concreto si dichas superficies son ásperas.
- Puede aplicarse debajo el agua en diversas secciones de la obra viva de un barco.

El **Epomon Underwater Compound** Tiene una gran resistencia mecánica al choque, abrasión y erosión así como también una gran resistencia eléctrica. Se emplea como relleno o imprimación de estructuras de acero, hormigón y otros sustratos de cemento, tanto en superficies planas como verticales. Es un excelente reparador de imperfecciones y desperfectos. Sella filtraciones y grietas, así como también pequeñas roturas en tuberías. En reparaciones del interior de tuberías de agua no potable con protección catódica externa, forma un excelente escudo dieléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida
COLOR:	Verde
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semibrillante
SOLVENTES:	Libre de solventes
PIGMENTOS:	Cargas inertes.
RELACION DE ACTIVACION:	1 a 1 por volumen.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	3 horas
DENSIDAD:	5,97 Kg/GAL (13,2 Lbs/GAL)
RENDIMIENTO:	½ m2 por galón a un espesor cercano a 1 cm (400 mils)
VOC:	0 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	100 %.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Duro: 12 horas en inmersión

Curado completo: 24 hrs.

Su endurecimiento no depende del espesor de la película.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Epomon Underwater Compound** se aplica sobre superficies debidamente preparadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. Se debe remover toda la vegetación y moluscos existentes, es decir, la flora y fauna marina que pudiese estar adherida en el área a reparar. Adicionalmente, debe utilizarse un cepillo de alambre para eliminar totalmente de la superficie todas las partes o restos de pintura u otros elementos que no se encuentren firmes sobre el área a recubrir, según norma SSPC-SP-2.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: A mano y con espátula
Diluyente: Ninguno

El **Epomon Underwater Compound** no requiere dilución. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

El **Epomon Underwater Compound** se puede aplicar directamente con las manos ejerciendo presión, pero no amasando, sino más bien aplicando en forma de parche y se necesita de cierta destreza para evitar que bajo el agua el producto se deslice. Se recomienda el uso de un plástico como apoyo durante la aplicación, de manera de evitar su deslizamiento entre las manos. El **Epomon Underwater Compound** no se adhiere al plástico una vez que ha secado.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 3 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura.

Para una correcta preparación, se debe agregar el Componente B (Catalizador de color negro) al Componente A (Base de color amarillo) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. El resultado final de esta mezcla es un producto pastoso de color verde.

El **Epomon Underwater Compound** no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Excelente *	Solventes:	Excelente.*
Alcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

* No apto para inmersión continua.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Tiempo de almacenamiento en envases originales: 3 años
