



FONDO ANTIALCALINO

CÓDIGO 173-100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto formulado especialmente para el acondicionamiento de superficies nuevas de mampostería y concreto debido a sus excelentes propiedades para neutralizar la alcalinidad

característica de los frisos nuevos, evitando de esta manera la eflorescencia.

Estas mismas características permiten recomendar al Fondo Antialcalino 173-100 para aquellos lugares en donde exista una notable humedad ambiental.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia: Semi- Mate

Usos: Mampostería, concreto y frisos de alta alcalinidad o para sellar la humedad.

Vehículo: Resina acrílica - estirenada.

Secamiento: Duro: 3 horas
Repintado: 12 horas

Rendimiento: 50m² / galón. Según la porosidad y tipo de superficies.

Diluyente: Solvente Multiuso 028-312.

Presentación: Galón.

Peso/galón: 4,94 ± 0,1

% de material

no volátil/ peso: 57,6%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies a pintar deben estar libres de escamas de concreto y cualquier tipo de suciedad que perjudique la adherencia del Fondo Antialcalino.

Cuando se trate de repintado, deben eliminarse restos de pinturas viejas desprendidas o pulverizados.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Brocha, rodillo o pistola.

Brocha y Rodillo: No diluir. Si desea, solo para primera mano, diluir hasta 15% con solvente multiuso 028-312.

Pistola: Diluir hasta 15% con solvente Multiuso 028-312

LIMPIEZA DE EQUIPOS:

Los equipos de aplicación debe lavarse con Solvente Multiuso 028-312.



PRECAUCIONES:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">* Producto inflamable* Manténgalo alejado de llamas directas o de excesivo calor. | <ul style="list-style-type: none">* Utilíce en sitios con adecuada ventilación.* Manténgalo fuera del alcance de los niños.* Almacene bajo techo. |
|--|---|