



FONDO ANTICORROSIVO INDUSTRIAL

Fondo Alquídic Anticorrosivo de Colores

LÍNEA 195

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Fondo Anticorrosivo Industrial es un producto anticorrosivo de uso industrial y doméstico que también puede ser aplicado como acabado final. Formulado con resinas alquídicas y diseñado para la protección de todo tipo de estructuras de hierro y acero, tanto en ambientes exteriores como interiores. Si bien puede actuar como fondo y acabado final, también puede ser recubierto con cualquiera de nuestros esmaltes alquídicos con el objetivo de reforzar la barrera de protección

Sus principales características son:

- Se ofrece en varios colores
- Buena resistencia a la intemperie
- Fácil aplicación a brocha, rodillo y Pistola convencional
- Excelente poder de adhesión

Fondo Anticorrosivo Industrial es un producto versátil por su capacidad de adaptarse tanto a su función como fondo anticorrosivo como a la función de acabado final. Su presentación en varios colores que contribuye a simplificar la mayoría de los trabajos de herrería, ahorrando tiempo, mano de obra y materiales adicionales. También es el producto ideal para obras civiles y estructuras ubicadas en zonas moderadamente corrosivas, como: marcos y puertas de hierro, postes, exterior de tanques y otras superficies expuestas a condiciones ambientales medianamente severas. No es apto para inmersión

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resinas Alquídicas
COLOR:	Blanco, Rojo, Gris, Negro, Verde
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos
PIGMENTOS:	Pigmentos inorgánicos y cargas inertes
DENSIDAD:	4,2 a 4,8 Kg/Gal
VOC:	470 a 500 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	32 a 36 %
RENDIMIENTO TEORICO:	De 48 a 54 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca, éste rendimiento puede variar, de acuerdo a la herramienta de aplicación utilizada
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2,0 mils (4,0 a 6,0 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora

Para repintar: 8 horas

Duro: 24 horas

Curado Completo: 7 días

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie de hierro o acero debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón líquido, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente. El mínimo grado de preparación recomendado es el que se obtiene siguiendo la norma SSPC-SP-3, la cual especifica que se debe realizar limpieza con herramienta eléctrica o neumática para eliminar óxido, herrumbre y pintura suelta o mal adherida.

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

Diluyente:

Para aplicaciones a pistola convencional: Espíritu Mineral (Varsol) o Solventes Marca Montana: Solvente Sintético 003-010 o Monsolvent 004-010

PISTOLA CONVENCIONAL:

Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

El porcentaje de dilución del Fondo Anticorrosivo Industrial no debe exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

Fondo Anticorrosivo Industrial no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere.

RESISTENCIA

Calor seco: 80 °C.

Debidamente aplicado, con la preparación de superficie y espesor de película seca especificados, es el producto ideal para proteger estructuras a la intemperie y en ambientes industriales con moderado efecto corrosivo

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Transportar y Almacenar en un lugar fresco, siempre bajo techo, que no esté expuesto directamente a los rayos solares y lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de haberlo, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. Evitar la inhalación de los vapores y el contacto directo con la piel, utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos y lentes de seguridad. En caso de ingestión, consulte inmediatamente un médico. No debe almacenarse en contacto con superficies de hierro galvanizado, acero, bronce y aluminio. En caso de derrame disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto (MSDS) antes de pintar.

Tiempo de vida útil del producto en almacenamiento: 2 años

Elaborado por: Corimon Pinturas, C.A.

Fecha de actualización: 14-03-2016