



## NEGRO PARA CHASIS

### Esmalte Anticorrosivo de Secado Rápido

---

**CODIGO: 325-996**

---

---

#### DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Es un acabado de secado rápido y alto rendimiento, formulado a base resinas alquídicas modificadas e inhibidores de corrosión.

Forma una película lisa y dura con buena adherencia y notable resistencia contra la corrosión

Su secado rápido y facilidad de aplicación, permite acortar los tiempos de pintado.

Se recomienda para ser utilizado como recubrimiento anticorrosivo en las industrias metalmecánica y autopartes para el pintado de superficies metálicas en estructuras, carrocerías, ejes, muelles y piezas expuestas a la intemperie.

---

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

---

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Alquidico Modificado.                                                |
| <b>COLOR:</b>                                | Negro                                                                |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>               | Brillante                                                            |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Alifáticos y aromáticos                                              |
| <b>PIGMENTOS:</b>                            | Negro de humo e inorgánicos anticorrosivos                           |
| <b>DENSIDAD:</b>                             | 3,53 – 3,73 Kg/Gal                                                   |
| <b>VOC:</b>                                  | 485 g/L                                                              |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 41                                                                   |
| <b>VISCODIDAD DE EMPAQUE:</b>                | 50-60 seg. CF4                                                       |
| <b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:</b>             | 18-22 seg. CF4                                                       |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 59-63 m <sup>2</sup> por galón a 1 mils de espesor de película seca. |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | 0,8 a 1,0 mils (2,0 a 2,5 mils de espesor de película húmeda).       |

|                                  |            |                      |
|----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>SECAMIENTO A 25°C (77°F):</b> |            |                      |
| <b>Al tacto:</b>                 | 10 minutos | <b>Duro:</b> 3 horas |
| <b>Libre de Huella:</b>          | 15 minutos |                      |

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según Procedimiento de Limpieza SSPC-SP-1, utilizando solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

## APLICACION

---

**Método de aplicación:** Brocha / Inmersión / Pistola Convencional.

**Diluyente:** Thinner Nitro 008 – 010

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío al momento de pintar

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

**FONDO UNIVERSAL GRIS 398 – 605.** Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

---

## RESISTENCIA

---

**Aceites y Grasas:** Buena.

**Calor seco:** 100°C

**Abrasión:** Buena

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año

---