



PINCOVIAL NO REFLECTIVA Pintura de Tráfico No Reflectiva

CODIGO: 384-100 / 384-300

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

PINCOVIAL NO REFLECTIVA es una pintura de tráfico de rápido secamiento y excelente resistencia a la abrasión, a la intemperie y al paso peatonal. Está especialmente diseñada para la marcación sobre asfalto curado y concreto completamente fraguado.

PINCO VIAL NO REFLECTIVA está diseñada para la demarcación de estacionamientos y pasos peatonales. Puede usarse en la delineación de las franjas central y lateral de autopistas, carreteras y avenidas, en áreas donde existe iluminación nocturna permanente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Alquídica.
COLOR:	Blanco, código 384-100 / Amarillo, código 384-300
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes
DENSIDAD:	5,7 a 5,8 Kg/Gal
VOC:	453 a 455 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	47 a 48
RENDIMIENTO TEORICO:	70 - 72 m lineales por galón en líneas de 12 cm de ancho y a 7 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	6,0 a 8,0 mils (12,0 a 16,0 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	10 minutos
Al tránsito:	20 minutos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. La Pintura de Tráfico No Reflectiva se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según Procedimiento de Limpieza SSPC-SP-1, utilizando solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente. El adecuado desempeño de la pintura depende primordialmente del completo curado y fraguado de los asfaltos y concretos, de la limpieza de los mismos y del espesor de película alcanzado

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo y pistola convencional.
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice solventes aromáticos.

PISTOLA CONVENCIONAL: Equipo de aspersión por aire especial para la demarcación de líneas

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío al momento de pintar

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

PINCOVIAL NO REFLECTIVA no debe ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y Grasas:	Buena.	Calor seco:	100°C
Abrasión:	Buena		
Tráfico de Vehículos:	Excelente		

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.