



PINCOVIAL REFLECTIVA Pintura de Tráfico Reflectiva

CODIGO: 384-110 / 384-380

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

PINCOVIAL REFLECTIVA es una pintura de tráfico con microesferas de vidrio que posee un rápido secamiento y excelente resistencia a la abrasión, a la intemperie y al tráfico peatonal y vehicular. Las microesferas de vidrio proporcionan un medio ideal para la reflexión de la luz. Está especialmente diseñada para la demarcación sobre asfalto curado y concreto completamente fraguado.

PINCOVIAL REFLECTIVA es la pintura ideal para la delineación de las franjas central y laterales de autopistas, carreteras y avenidas, sobretodo en áreas donde no existe iluminación nocturna

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Alquílica.
COLOR:	Blanco, código 384-110 / Amarillo, código 384-380
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes
DENSIDAD:	6,0 a 6,5 Kg/Gal
VOC:	415 a 418 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	50 a 51
RENDIMIENTO TEORICO:	74 - 76 m lineales por galón en líneas de 12 cm de ancho y a 7 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	6,0 a 8,0 mils (12,0 a 16,0 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	10 minutos
Al tránsito:	20 minutos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. La Pintura de Tráfico Reflectiva con microesferas de vidrio se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según Procedimiento de Limpieza SSPC-SP-1, utilizando solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente. El adecuado desempeño de la pintura depende primordialmente del completo curado y fraguado de los asfaltos y concretos, de la limpieza de los mismos y del espesor de película alcanzado

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional.
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice solventes aromáticos.

PISTOLA CONVENCIONAL: Equipo de aspersión por aire especial para la demarcación de líneas

La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío al momento de pintar

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

PINCOVIAL REFLECTIVA no debe ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y Grasa:	Buena.	Calor seco:	100°C
Abrasión:	Buena		
Tráfico de Vehículos:	Excelente		

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.