



PINCOVIAL BROCAL

Pintura de tráfico para Brocales - Base Agua

CODIGO: LINEA 385

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

PINCOVIAL BROCAL es una pintura de tráfico para brocales, base de agua, de rápido secamiento y excelente resistencia a la intemperie. Presenta muy buena adhesión sobre asfaltos y concretos curados y fraguados.

Sus principales características son:

- Buena resistencia a la intemperie.
- Buen secamiento.
- Producto no inflamable.
- Resistente al sangrado del asfalto.
- Excelente adhesión sobre asfalto y concreto.

PINCOVIAL BROCAL es ideal para la demarcación de canchas deportivas asfálticas y de concreto.

PINCOVIAL BROCAL es una pintura especialmente diseñada para la demarcación y señalización en el pintado de brocales, aceras, pasos peatonales, muros, islas, defensas de concreto, áreas de estacionamiento, entre otros. Su resistencia a la alcalinidad y su alta capacidad de humectación evita el deterioro prematuro de la pintura, comportándose mejor que las pinturas alquídicas tradicionales sobre superficies alcalinas como es el caso del concreto. Posee buena resistencia al medio ambiente y evita la presencia de corrosión instantánea al ser aplicada sobre estructuras fracturadas por impactos que exponen parte del esqueleto metálico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHICULO:	Resinas acrílicas estirenadas.
COLOR:	Blanco, Amarillo.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Agua.
PIGMENTOS:	Pigmentos inorgánicos, orgánicos y cargas inertes.
% SOLIDOS:	≥ 50%
RENDIMIENTO TEORICO:	50-55 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 5 mils (10 a 12 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	10-12 minutos	Al tránsito:	30 minutos máximo.
------------------	---------------	---------------------	--------------------

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa, y otros contaminantes. **PINCOVIAL BROCAL** se aplica directamente sobre superficies debidamente curadas y fraguadas y, para su óptimo desempeño, debe aplicarse a los espesores de película recomendados. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, ésta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola convencional o Pistola Airless.
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice agua inmediatamente que termine de aplicar o se detenga la aplicación.

Pistola Convencional: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF/
Casquillo de aire: 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10psi. /
Presión de atomización: 45 a 50 psi.

Equipo Airless: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

PINCO VIAL BROCAL no requiere dilución. La adición de agua puede ocasionar retardo en el tiempo de secado. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A. La temperatura del substrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar. No requiere diluyente. Para la limpieza de los equipos utilice agua limpia.

PINCO VIAL BROCAL no deberá ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y grasas: Muy buena **Al agua:** Excelente **A la Abrasión:** Muy Buena.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene en lugares frescos y secos. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera, puede causar daños irreversibles. Evite el contacto directo con la piel y los ojos. Es importante utilizar los equipos básicos de protección durante su manejo tales como los guantes, mascarilla, lentes de seguridad, etc. Use en áreas bien ventiladas o con extractores. No vierta éste material ni sus derivados en mares, ríos o lagos. Maneje los desechos siguiendo las regulaciones emitidas por los entes gubernamentales locales, regionales y nacionales. Envase reutilizable solo para el producto original.
