



SUPER PROTECTOR ESMALTE

Esmalte de secamiento rápido para brocha y pistola

CODIGO: 440-

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

El **Súper Protector Esmalte** es un esmalte alquídico brillante de secamiento rápido para aplicaciones a brocha o pistola, formulado a partir de resinas sintéticas de alta calidad lo que permite ofrecer un producto de alta retención de brillo y gran durabilidad. Sus principales características son:

- Acabado brillante para interiores y exteriores
- Fácil aplicación
- Rápido secamiento
- Buena resistencia a la intemperie

El **Súper Protector Esmalte** está diseñado para usarse en estructuras metálicas en ambientes de mediana agresividad en áreas industriales y domésticas, tales como, rejas, barandas, santamarías, pasarelas, escaleras, estaciones de servicio, maquinaria agrícola e industrial entre otras. El **Súper Protector Esmalte** también puede ser aplicado sobre superficies de concreto y madera..

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico.
COLOR:	Según carta de colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	22 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	33 m ² /GAL. a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (7 a 9 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora

Repintar: 12 horas

Duro: 24 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Súper Protector Esmalte** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente. En caso de que el sustrato sea demasiado liso, se deberá crear una rugosidad en el mismo mediante algún método abrasivo o por limpieza con ácidos, con el objetivo de mejorar la adhesión del recubrimiento.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, Pistola Convencional y equipo Airless
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice Solvente Multiuso 028-312 o Solvente Sintético 027-301.

El **Súper Protector Esmalte** no requiere dilución. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

El **Súper Protector Esmalte** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Acero: Súper Protector fondo, 180-710, 181-711 u otro fondo alquídico de la marca Pinco. Acero Galvanizado y Aluminio: Polyclutch Wash Primer. Concreto Nuevo: Fondo Antialcalino, 713-100. Madera: Sellador Concentrado, 950-003. Para una especificación acorde a sus necesidades consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre	Solventes:	Débil
Álcalis:	Pobre	Intemperie:	Excelente
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico.
