



PINCO 60 ESMALTE SATINADO

Acabado Alquídicó de Apariencia Satinada

LINEA: 809 -

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

El Pinco 60 Esmalte Satinado es un acabado alquídicó que ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Es un esmalte satinado que brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras expuestas a la intemperie. Sus principales características son:

- Fácil de aplicar.
- Excelente Nivelación del Acabado
- Excelente comportamiento a la intemperie

El Pinco 60 Esmalte Satinado se puede usar en ambientes interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en obras civiles e industriales, tales como puentes, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de áreas interiores tales como camarotes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídicó Modificado
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Satinada.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	3,60 – 4,00 Kg/gal. (según el color)
VOC:	575 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	25% - 27 % según color.
RENDIMIENTO TEORICO:	38-40 mt ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (6 a 8 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1,5 hora.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 8 a 12 horas.

El Pinco 60 Esmalte Satinado no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se debe limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **El Pinco 60 Esmalte Satinado** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

La temperatura de la superficie debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Para aplicaciones a brocha o rodillo, Monsolvent, Marca Montana, 004-010.
 Para aplicaciones a pistola convencional Solvente para Sintéticos, Marca Pinco 027 – 301 o Solvente Sintético, Marca Montana 003-010.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013” - 0,018”.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El porcentaje de dilución no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca.

.

El Pinco 60 Esmalte Satinado no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

Los esmaltes alquídicos, especialmente los blancos, pueden presentar amarillamiento en ambientes cerrados, con poca iluminación, ventilación limitada y expuestos a compuestos clorados y/o amoniacales. En tales casos se recomienda utilizar esmaltes acrílicos base agua como el AV 2000 Hidoesmalte, líneas 210, 218 y 220

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Metálicas: Fondo Anticorrosivo Industrial de colores, línea 195, Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Alquídico Anticorrosivo, 379-301. **Friso o concreto nuevo:** Fondo Antialcalino, 173 – 100, Sellacril, 207-101. **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Wash Primer, 891-220, Epomon Fondo Multiprime, 288-609.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Álcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años.