



## CUBREMAX

### Pintura Látex Acrílica

### Línea 861

#### DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

CUBREMAX es un producto base agua formulado con resinas vinil acrílicas de alta calidad, con las cuales se logra obtener un buen cubrimiento con excelente rendimiento. Está diseñado para proteger y decorar superficies de concreto y mampostería en general

Sus principales características son:

- Fácil aplicación a brocha, rodillo y pistola
- Producto amigable al ambiente y al usuario
- Muy buena relación precio-valor

CUBREMAX es una pintura diseñada para ser aplicada en obras civiles sobre superficies nuevas o con pintura vieja, en ambientes interiores y exteriores, siempre y cuando se encuentren adecuadamente preparadas y con los selladores recomendados. Se puede aplicar también sobre madera debidamente sellada.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Vinil - Acrílico                                                                                                        |
| <b>COLOR:</b>                                | Según Carta de Colores                                                                                                  |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>               | Mate                                                                                                                    |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Agua                                                                                                                    |
| <b>PIGMENTOS:</b>                            | Dióxido de Titanio, pigmentos orgánicos y cargas inertes                                                                |
| <b>DENSIDAD:</b>                             | 5,10 – 5,30 Kg/Gal                                                                                                      |
| <b>VOC:</b>                                  | Menor a 50 g/L                                                                                                          |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 23-25%                                                                                                                  |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 33 mt <sup>2</sup> /gal. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y las condiciones de la superficie |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | Aplique dos manos para alcanzar el espesor adecuado para un buen cubrimiento                                            |

#### SECAMIENTO A 25°C (77°F):

**Al tacto:** 1 hora

**Para repintar:** 3 horas

**Duro:** 6 a 8 horas

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón líquido, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En superficies alcalinas donde se aplicará Cubremax, se recomienda el uso del Sellador Antialcalino 173 – 100. Elimine pintura vieja y frisos de cal. En el caso de sustratos que presenten moho y hongo, lave la superficie con una solución de cloro comercial en agua en proporción 2 partes de cloro y 1 parte de agua y déjela actuar durante 2 horas, luego restregar con un cepillo de cerdas duras hasta eliminar completamente las manchas. Repita el lavado de ser necesario y finalmente lave con abundante agua limpia y deje secar.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

## APLICACION

---

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de aplicación:</b> | Brocha, rodillo o pistola convencional                                                                                                                                                                |
| <b>Diluyente:</b>            | Para aplicaciones con brocha o rodillo hasta un 10% de agua, (aproximadamente ¼ de litro de agua por galón)<br>Para aplicaciones con pistola convencional no requiere dilución                        |
| <b>PISTOLA CONVENCIONAL:</b> | <b>Pistola:</b> DeVilbiss MBC-510 o similar. <b>Pico de fluido:</b> FX o FF. <b>Casquillo de aire:</b> 704 o 78. <b>Presión en el tanque:</b> 5 a 10 psi. <b>Presión de atomización:</b> 40 a 50 psi. |

El porcentaje de dilución no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo y se homogenice el color.

Para una recomendación específica, consulte a un representante técnico de Corimon Pinturas C.A.

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos de áreas internas: Aplique una o dos manos de **Pasta Durable 895 o Pasta Profesional 898**. Superficie con alcalinidad: Aplique una mano de **Fondo Antialcalino 173-100**. Sobre pintura vieja polvorienta ó con caleo: Aplique una mano de **Sellador Pro de Montana 051-100**

---

## RESISTENCIA

---

**Resistencia a la Intemperie:** Buena    Buena resistencia al lavado  
**Calor seco:** 80°C

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto no inflamable. Transportar y Almacenar en un lugar fresco, siempre bajo techo, que no esté expuesto directamente a los rayos solares y lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de haberlo, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, consulte inmediatamente un médico. No debe almacenarse en contacto con superficies de hierro galvanizado, acero, bronce y aluminio. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.

---