



PINCO 60 CAUCHO MATE

Pintura Emulsionada Mate

LINEA: 867 -

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

Pinco 60 Mate es una pintura emulsionada de acabado mate a base de copolímeros acrílicos, especialmente desarrollada para lograr una eficiente protección y decoración de superficies de concreto y mampostería en general, expuestas en ambientes interiores y exteriores.

Entre sus principales características se encuentran:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo ó pistola
- Posee buena retención del color
- Formulación totalmente libre de plomo y mercurio
- Buena relación cubrimiento/rendimiento

El Pinco 60 Mate está diseñado para ser usado en obras civiles, sobre superficies nuevas ó con pintura vieja, siempre y cuando la superficie se encuentre adecuadamente preparada y con la aplicación de los selladores recomendados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Nueva generación de copolímeros acrílicos modificados
COLOR:	Según Carta de Colores. Disponible en el Sistema de Preparación Master Palette.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	4,07 – 5,07 Kg/gal según el color
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	22% - 26 % según color.
RENDIMIENTO TEORICO:	40 mt ² /gal. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y las condiciones de la superficie
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplice dos manos para alcanzar el espesor adecuado para un buen cubrimiento

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 min

Secamiento Duro: 4 a 6 horas.

Para repintar: 4 a 6 horas.

Es importante tomar en consideración el tiempo indicado para repintar, de manera de evitar problemas de aplicación entre capas y fallas por cubrimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente. En superficies alcalinas donde se aplicará el Pinco 60, se recomienda el uso del Sellador Antialcalino 173 – 100.

Elimine pintura vieja y frisos de cal. En el caso de sustratos que presenten moho y hongo, lave la superficie con una solución de cloro comercial en agua en proporción 2 partes de cloro y 1 parte de agua y déjela actuar durante 2 horas, emplee un cepillo de cerdas duras para eliminar el moho y hongo. Repita el lavado de ser necesario y finalmente lave con abundante agua limpia

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo ó pistola convencional
Diluyente: Agua, con brocha o rodillo hasta un 10%, con pistola convencional: no requiere

Antes de comenzar a pintar, agite bien el producto en el envase hasta que homogenice el color.
 Para una recomendación específica, consulte a un representante técnico de Corimon Pinturas C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos de áreas internas: Aplique una ó dos manos de Pasta Durable 895 ó Pasta Profesional 898. Superficie con alcalinidad tanto en áreas internas como externas: Aplique una mano de Fondo Antialcalino 173 – 100. Sobre pintura vieja polvorienta ó con caleo: Aplique una mano de Sellador Pro de Montana 051 - 100

RESISTENCIA

Excelente resistencia a la intemperie, humedad y a los rayos ultravioletas del sol. Muy buena resistencia al lavado, es autolavable con las lluvias

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco Debe mantener el producto bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. No se vierta en cañerías. No ingerir, en caso de ingestión no induzca el vómito y consulte de inmediato a un médico. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
