



FIRST SATINADO

Pintura Emulsionada de Brillo Satinado

LÍNEA: 868

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

El **First Satinado** es un producto emulsionado, especialmente diseñado para dar a las superficies de concreto, madera y mampostería en general, un acabado de Brillo Satinado en ambientes interiores.

El **First Satinado** es un producto lavable con excelente resistencia al fregado. El First Satinado puede ser lavado después

de haber transcurrido 7 días de su aplicación.

El **First Satinado** es un producto que representa una excelente opción para la decoración interna de Casas, Apartamentos y áreas de pasillos internos de Edificios, creando un ambiente de aspecto agradable de brillo satinado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímero Acrílico- Estireno
COLOR:	Ver carta de colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Satinada de brillo sedoso
VISCOSIDAD:	90-100KU
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	24%
RENDIMIENTO TEORICO:	40 mts ² /gal
ESPESOR DE PELÍCULA SECA:	1 a 1,5 mils por capa

SECAMIENTO a 25°C (77°F):

Secamiento al tacto : 30 min. **Secamiento para repintar :** 4 horas **Duro:** 4 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Elimine toda la pintura vieja y mal adherida de la superficie utilizando espátula u otros implementos que puedan ayudar en la limpieza de la superficie. En caso de existir polvillo en la superficie a pintar provenientes de pinturas envejecidas, se deberá limpiar la superficie mediante la aplicación de chorro de agua a alta presión y el uso un cepillo de cerdas duras, después de que la superficie ha secado, proceder a aplicar **Sellador Montana Pro** (Cod. 051-100) que permite acondicionar la superficie para ser pintada. En caso de contaminación con grasa y aceite, eliminar la misma mediante el uso de solventes apropiados o mediante la utilización de desengrasantes.

El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACIÓN

Equipos de aplicación: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola convencional.

Diluyente a utilizar: Agua limpia. En caso de diluir, no exceder del 10%.

Se recomienda agitar el producto en el envase antes de ser destapado, asimismo, después de abierto el envase se debe proceder a agitarlo en forma manual mediante el uso de una paleta de madera o metal que se encuentre limpia y seca y libre de oxidación de acuerdo al tipo de material utilizado.

FONDOS RECOMENDADOS

Para nivelar y rellenar grietas menores en las superficies: Pasta Profesional, 898-100, Pasta Durable, 895-110. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Alta lavabilidad y alta resistencia al fregado.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

No necesita protección especial. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. No se vierta en cañerías. Manténgase en lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, no induzca el vomito, consulte inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica.