



TEXTURIMAX

Pintura Emulsionada Mate

LINEA: 892 –

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

TEXTURIMAX, es un revestimiento desarrollado especialmente para aplicarse sobre superficies de concreto donde se requiere resaltar el friso. TEXTURIMAX es un producto altamente decorativo tanto en ambientes interiores como en exteriores.

Debido al alto espesor de película que se logra cubre perfectamente las grietas y porosidades, eliminando además cualquier imperfección que pueda tener la superficie a pintar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Vinil - Acrilico
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
DENSIDAD:	5,10 – 5,30 Kg/gal
% SOLIDOS POR PESO:	46,1% 47,1 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	45 mt ² /gal. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y las condiciones de la superficie
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplique dos manos para alcanzar el espesor adecuado para un buen cubrimiento

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora	Secamiento Duro: 6 a 8 horas.
Para repintar:	3 horas.	

Es importante tomar en consideración el tiempo indicado para repintar, de manera de evitar problemas de aplicación entre capas y fallas por cubrimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En superficies alcalinas donde se aplicará Cubremax, se recomienda el uso del Sellador Antialcalino 173 – 100.

Elimine pintura vieja y frisos de cal. En el caso de sustratos que presenten moho y hongo, lave la superficie con una solución de cloro comercial en agua en proporción 2 partes de cloro y 1 parte de agua y déjela actuar durante 2 horas, emplee un cepillo de cerdas duras para eliminar el moho y hongo. Repita el lavado de ser necesario y finalmente lave con abundante agua limpia y deje secar.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo ó pistola convencional
Diluyente:	Agua hasta un 10% para brocha o rodillo; para pistola convencional no requiere dilución

Agite bien el producto en el envase antes de pintar.
Para una recomendación específica, consulte a un representante técnico de Corimon Pinturas C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos de áreas internas: Aplique una ó dos manos de Pasta Durable 895 ó Pasta Profesional 898. Superficie con alcalinidad tanto en áreas internas como externas: Aplique una mano de Fondo Antialcalino 173 – 100. Sobre pintura vieja polvorienta ó con caleo: Aplique una mano de Sellador Pro de Montana 051 - 100

RESISTENCIA

Excelente resistencia a la intemperie, humedad y a los rayos ultravioletas del sol. Muy buena resistencia al lavado, es autolavable con las lluvias.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe mantener el producto bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. No se vierta en cañerías. No ingerir, en caso de ingestión no induzca el vómito y consulte de inmediato a un médico. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.
