



**MANO**  
Pintura Látex Mate (Interior-Exterior)  
**LÍNEA 897**

---

**DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO**

---

MANO es una pintura base agua desarrollada con resinas acrílicas de alta calidad y formulada para brindar una excelente relación precio-valor. MANO es de acabado mate y ofrece una gama de modernos colores para la decoración de los ambientes internos y externos con una eficiente protección. Se aplica sobre superficies de concreto, frisos y mampostería en general debidamente preparadas

**Sus principales características son:**

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Acabado de aspecto Mate
- Bajo olor
- Libre de plomo y mercurio
- Colores modernos
- Muy buen rendimiento
- Súper Económica

---

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

---

|                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Copolímeros Acrílicos                                                                                                                                                                         |
| <b>PIGMENTOS:</b>                            | Dióxido de Titanio y cargas inertes                                                                                                                                                           |
| <b>COLOR:</b>                                | Según Carta de colores                                                                                                                                                                        |
| <b>ASPECTO DE LA PELICULA:</b>               | Mate                                                                                                                                                                                          |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Agua                                                                                                                                                                                          |
| <b>DENSIDAD:</b>                             | 5,05 - 5,10 Kg/gal a 25°C                                                                                                                                                                     |
| <b>VOC:</b>                                  | Menor a 50 g/L                                                                                                                                                                                |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 22% - 25%                                                                                                                                                                                     |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 33 m <sup>2</sup> /gal por mano. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | Se recomienda aplicar dos manos                                                                                                                                                               |

**SECAMIENTO A 25°C (77°F):**

**Al tacto:** 1 hora

**Duro:** 6 a 8 horas

**Para repintar:** 3 horas

Es importante tomar en cuenta el tiempo indicado para repintar, con el objetivo de evitar bajo cubrimiento y problemas de aplicación entre capas

---

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. Mano se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro producto adecuado dependiendo del grado de contaminación. En caso de paredes pintadas, elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador aglutinante para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras hasta eliminar las manchas, lave con agua limpia. Deje secar completamente. **El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie**

---

## APLICACION

---

**Método de aplicación:** Brocha, rodillo o pistola convencional  
**Diluyente:** Agua  
 Para Brocha o Rodillo: Hasta 10%.(aproximadamente ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).  
 Para Pistola Convencional: No requiere dilución.

**PISTOLA CONVENCIONAL:** **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El porcentaje de dilución no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca.

---

## FONDOS RECOMENDADOS

---

**Superficies Alcalinas:** Aplique una mano del sellador antialcalino de su preferencia: Sellacril Original 207 – 101 Marca Montana, Sellacril Plus Transparente 204 – 000 Marca Montana o Fondo Antialcalino 173-100 Marca Pinco

**Superficies con pinturas vieja entizadas o caleadas:** Aplique una mano de Sellacril Sellador PRO 051-100 Marca Montana

**Superficies Porosas:** Aplique una mano de Sellacril Plus Transparente 204 – 000

**Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas C.A**

---

## RESISTENCIA

---

Buena resistencia a la intemperie  
 Buena resistencia al lavado

---

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

**Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.**

---