



RESAMIN 1527

RESINA DE UREA-FORMALDEHIDO CATIÓNICA EN SOLUCIÓN ACUOSA
PARA LA AGLOMERACIÓN DE TEJIDOS DE FIBRA DE VIDRIO

Boletín Técnico, Octubre 2025

APLICACIONES

Aglomerante de fibra de vidrio no tejida "Non-Woven", utilizada en la fabricación de mantos asfálticos.

BENEFICIOS

- Alta retención sobre la fibra de vidrio.
- Elevada solubilidad en agua.
- No requiere uso de catalizadores externos.
- Buena resistencia a la tracción.
- Compatible con emulsiones vinílicas y acrílicas.

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, mínimo	40
Viscosidad Brookfield, @ 25°C, cP, máximo	300
pH, @ 25°C, $\pm 0,5$	7,5
Tolerancia de Agua, @ 25°C, (1)	Infinita
Peso Específico, @ 25°C/25°C, $\pm 0,020$	1,210
Tiempo de Curado, @ 100°C, segundos, máximo (2)	180
Tiempo de Gelación, @ 25°C, horas, mínimo (2)	1

(1) Únicamente dentro del período de vida útil.

(2) Con 5% de Adipol 2022

ENVASES

Tambores metálicos de boca grande con bolsa plástica, 200 kg neto.
Granel en tanques cisternas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

En lugares frescos y ventilados, bajo techo, a una temperatura no mayor de 25°C, protegidos de toda posible contaminación.

VIDA ÚTIL

Diez (10) días máximo, bajo las condiciones de almacenamiento indicadas. Este producto disminuye la tolerancia de agua con el tiempo, pero es utilizable siempre cuando no precipite al diluirlo a los sólidos de aplicación.

RESIMON, C.A.

Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.

Ventas: (0241) 6131858. Servicio Técnico: (0241) 6131513 / 6131502

Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011