

Bague Broadway

1. Modeler de la pâte Fimo en forme de cabochon ovale de +/- 4.5cm sur +/- 2cm
- 2 Placer les strass plat sur la surface bombée du cabochon en exerçant une légère pression.
3. Mettre au four ménager à 120° pendant 30 minutes.
4. A la sortie mettre directement dans l'eau froide, le temps que la pièce refroidisse.
5. Lorsque cette dernière est bien refroidie, faire sauter les strass qui ne tiennent pas bien et les recoller avec la colle bijoux
6. Il ne vous reste plus qu'à coller le support de bague