

Протокол измерений партии детали 73.22.30 от 22.06.2026

1. Объект испытаний

- 1.1. Деталь 73.22.30 «Шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, L=700», партия № 148, количество 30 шт.
1.2. Основание: технологическая карта ТК-732230-r1, регламент ОТК-РЕГЛ-003 ред. 3.

2. Условия и средства измерений

- 2.1. Температура в помещении 20 ± 2 °C, влажность 55 %.
2.2. Применённые средства измерений: микрометр МК 0-25 (поверка до 2026-12-31), индикаторная головка ИЧ-10, твердомер ТР 5006.

3. Результаты

Параметр	Норма	Фактически	Заключение
diameter_field	ø56 f7	ø56 f7	соответствует
surface_ra	0.32	0.25	соответствует
coating_um	20...25 хром	20...25 хром	соответствует
hardness_hrc	48...52	48...52	соответствует

4. Заключение

- 4.1. Партия соответствует требованиям технологической карты и допущена к передаче на следующую операцию.
4.2. Протокол хранится в ОТК в течение трёх лет.