

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 18.02.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.03.2026

Технические условия на шток гидроцилиндра ГЦ-100/56 (73.22.30)

Настоящие технические условия распространяются на шток гидроцилиндра ГЦ-100/56 длиной 700 мм, чертёжный номер 73.22.30, артикул RD-732230 (далее — изделие), изготавливаемый ГК «Родос-Деталь». Технические условия применяются при заключении договоров поставки, подготовке коммерческих предложений и приёмке изделия заказчиком.

1. Технические требования

- 1.1. Изделие изготавливается из стали 20X13 ГОСТ 5632-2014, заготовка — круг $\varnothing 65$ мм, длина 760 мм.
- 1.2. Диаметр рабочей поверхности штока выполняется по полю допуска $\varnothing 56 f7$.
- 1.3. Шероховатость рабочей поверхности штока — Ra 0,32 мкм.
- 1.4. Твёрдость рабочей поверхности после закалки ТВЧ — 48...52 HRC.
- 1.5. Толщина хромового покрытия рабочей поверхности — 20...25 мкм.
- 1.6. Масса изделия — 18,9 кг.
- 1.7. Рабочая поверхность штока не должна иметь забоин, рисок и следов коррозии.
- 1.8. Маркировка изделия включает обозначение детали, номер партии и клеймо ОТК; наносится на нерабочей поверхности хвостовика.
- 1.9. В комплект поставки входит изделие в защитной упаковке, исключающей повреждение хромированной поверхности при транспортировании.
- 1.10. Резьба под шток-гайку и присоединительная резьба должны быть выполнены без сорванных ниток и заусенцев.
- 1.11. Изделие изготавливается по маршруту: токарная обработка на Ковровской площадке, закалка ТВЧ, хромирование и полирование на Пермской площадке, приёмочный контроль — в Коврове.

2. Требования безопасности

- 2.1. При перемещении изделия необходимо исключать контакт рабочей хромированной поверхности с твёрдыми предметами и абразивными материалами.
- 2.2. Работы с изделием при монтаже гидроцилиндра выполняются в средствах индивидуальной защиты рук, предусмотренных на участке сборки.

3. Правила приёмки

- 3.1. Приёмку изделия у изготовителя осуществляет контролёр ОТК партиями в соответствии с сопроводительной документацией.
- 3.2. Приёмку изделия по количеству и качеству заказчик проводит в порядке, установленном договором поставки.
- 3.3. Наличие забоин или коррозии на рабочей поверхности штока является основанием для отказа в приёмке партии или отдельного изделия.
- 3.4. Объём выборочного контроля диаметра рабочей поверхности при приёмке партии у изготовителя — не менее 5 % партии, но не менее трёх единиц.

4. Методы контроля

- 4.1. Диаметр рабочей поверхности и линейные размеры контролируются по методике ОТК-МИ-001.
- 4.2. Твёрдость рабочей поверхности контролируется по методике ОТК-МИ-003.
- 4.3. Шероховатость рабочей поверхности контролируется по методике ОТК-МИ-004.
- 4.4. Толщина хромового покрытия контролируется по методике ОТК-МИ-005.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Термообработка ТВЧ, хромирование и полирование штока выполняются на Пермской площадке; механическая обработка и приёмочный контроль — на Ковровской площадке.

5.2. Изделие транспортируется в защитной упаковке, исключающей соприкосновение рабочей поверхности с другими изделиями и элементами тары.

5.3. Изделие хранится в закрытом отапливаемом помещении при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности не более 70 %.

5.4. Срок хранения изделия без переконсервации — не более 12 месяцев с даты отгрузки.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Монтаж изделия в гидроцилиндр выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на гидроцилиндр ГЦ-100/56.

6.2. Перед монтажом рабочая поверхность штока очищается от консервационного состава без применения абразивных материалов.

6.3. Эксплуатация гидроцилиндра при рабочем давлении, превышающем паспортное значение, не допускается.

6.4. При техническом обслуживании гидроцилиндра рекомендуется периодически осматривать рабочую поверхность штока на отсутствие задиров и коррозии в местах контакта с уплотнениями.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты отгрузки.

7.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов, механических повреждений хромированной поверхности или применения рабочих жидкостей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на гидроцилиндр.