

Kind & Co., Edelstahlwerk, GmbH & Co. KG
 Postfach 21 80, D-51662 Wiehl-Bielstein

Dreihausen 3
 33154 Salzkotten

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

DIN EN 10204:2005/3.1

Seite 1/2

Bestellung/Datum

20635 / 14.03.2022

Kundenauftrag/Position/Datum

1272453 / 120 / 14.03.2022

Lieferschein/Position

80554972 / 120

Zeichen des Herstellerwerkes

Dok.Nr. 22-009898

Bielstein, den 12.04.2022

Werksmarke: USN-ESU

Werkstoff: 1.2343

Lieferzustand: gegläht, gefräst

Produktbeschreibung

Abmessung

Flach: 276,0 mm x 45,0 mm x 296,0 mm VM Fix

WerkzeugNr.: 2201 Visitenkartenetui

AuftragsNr.: 225070

Einsatz DS

Stückzahl

1

Gewicht (KG)

29,000

Schmelzen-Nr.

1819095

Los-Nr.

252

Charge

1000022223

Angaben des Herstellers

Chemische Zusammensetzung in %

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V				
0,36	0,86	0,36	0,0100	0,0030	5,08	1,19	0,45				

Mechanische Werte

Probe-Nr.	Prüfmerkmal	Einheit	Soll-Vorgabe	Meßwert
891	Härte DIN EN ISO 18265 Tabelle A.1	N/mm2	< 775	660
	Gefügerichtreihe NADCA #207-2018AS			AS6
	Av [ISO-V]	J	> 19	19,0
	Av [ISO-V]	J	> 19	19,0
	Av [ISO-V]	J	> 19	22,0
	Av [Charpy V]	ft-lb	> 14	14,1
	Av [Charpy V]	ft-lb	> 14	14,1
	Av [Charpy V]	ft-lb	> 14	16,2
	Härtetemperatur	°C		1.010
	1 Anlasstemperatur	°C		625

Kind & Co., Edelstahlwerk, GmbH & Co. KG
 Postfach 21 80, D-51662 Wiehl-Bielstein

 Dreihäuser 3
 33154 Salzkotten

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

DIN EN 10204:2005/3.1

Seite 2/2

Bestellung/Datum

20635 / 14.03.2022

Kundenauftrag/Position/Datum

1272453 / 120 / 14.03.2022

Lieferschein/Position

80554972 / 120

Dok.Nr. 22-009898

Bielstein, den 12.04.2022

Mechanische Werte				
Probe-Nr.	Prüfmerkmal	Einheit	Soll-Vorgabe	Meßwert
891	Zeit	min		120
	2 Anlasstemperatur	°C		600
	Zeit	min		120
	Korngröße ASTM E 112		> 7	7,5
	Microsegregation			A
	Härteprobe			IO
	Probenhärte in HRC	HRC		44,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 A thin		< 0,5	0,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 A heavy		< 0,5	0,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 B thin		< 1	0,5
	Reinheitsgrad ASTM E45 B heavy		< 1,5	0,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 C thin		< 0,5	0,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 C heavy		< 0,5	0,0
	Reinheitsgrad ASTM E45 D thin		< 1,5	0,5
	Reinheitsgrad ASTM E45 D heavy		< 1,5	0,5

 Dr. Bernd Schneider
 +49 (0) 2262 84366
 Abnahmebeauftragter
 des Herstellers

B. Schneider

Es wird bestätigt, daß die Lieferung geprüft wurde und den Vereinbarungen bei der Bestellsannahme entspricht.

 Kind & Co., Edelstahlwerk,
 GmbH & Co. KG
 Bielsteiner Str. 124-130
 D-51674 Wiehl-Bielstein

 Tel. 02262/84-0
 Fax 02262/84-175
 info@kind-co.de
 www.kind-co.de

 Amtsgericht Köln
 HRA 16845
 Ust.-Id.-Nr.:
 DE 122533279

 Deutsche Bank Gummersbach
 (BLZ 384 700 91) 0 134 296
 BIC/SWIFT DEUT DE DW 384
 IBAN DE 93 3847 0091 0013 4296 00

 Sparkasse Gummersbach
 (BLZ 384 500 00) 322 206
 BIC/SWIFT WELA DE D1 GMB
 IBAN DE 49 3845 0000 0000 3222 06

 Persönlich haftende Gesellschafterin: Kind & Co., Edelstahlwerk, Verwaltungsgesellschaft mbH - Sitz Wiehl - Amtsgericht Köln HRB 82941
 Geschäftsführung: Susanne Wildner (Vorsitzende), Dr. rer. nat. Martin Löwendick