

THERMO-GUM Riempitivo

IDROPITTURA NANOSTRUTTURATA, CON EFFETTO TERMORIFLETTENTE E RIEMPITIVO, OTTIME CARATTERISTICHE DI ELASTICITÀ, IDROREPELLENTE, ADDITIVATA ANTIALGA.

TIPO DI LEGANTE	Stirolacrilico modificato
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, leggermente ruvido
COLORI DISPONIBILI	Bianco e tintometria COOL COLOURS
PESO SPECIFICO	0,89 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
VISCOSITA'	13.000 cps +/- 300 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello – Rullo – Airless (ugello 423/425, filtro verde)
DILUIZIONE	Fino al 10% con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	8 mq/lit per mano 15 Lt. pari a 60 mq. a 2 mani / 120 mq. a una mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	2 – 3 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 5 – 6 ore
ASSORBIMENTO D'ACQUA	<3% (dopo 7 giorni)
RIFLETTANZA SOLARE*	(ASTM C1549-09) R = 0,836
EMISSIVITA' TERMICA*	(UNI EN 15976:2011) E = 0,884
S. R. I.*	(ASTM E1980-11) SRI = 104,6
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Inferiore a 40 gr/lit [Limite massimo: (cat. A/c BA: 40)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.
CONFEZIONI	Lt. 15 e Lt. 5

*Valori in fase di aggiornamento

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

THERMO-GUM Riempitivo trova impiego come idropittura altamente performante per pareti verticali esterne di abitazioni civili, condomini, capannoni nuovi o già tinteggiati, purché idoneamente preparati. È un prodotto nanotecnologico termoriflettente, elastomerico, idrorepellente, additivato antialga, formulato grazie all'impiego di tecnologie avanzate e speciali nano-cariche, che contribuiscono all'ottimizzazione energetica degli edifici. Permette di migliorare sensibilmente il comfort interno e consente di risparmiare energia, tagliando drasticamente i costi legati all'uso dell'impianto di climatizzazione durante il periodo estivo. Inoltre, grazie all'impiego di pigmenti termoriflettenti, unitamente alla presenza di Aerogel in formulazione, è possibile ottenere tonalità con elevati valori IR, resistenza e durata in esterno. Infatti, è ideale quando si voglia realizzare tinte forti e intense.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTO NUOVO: deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato e privo di qualsiasi impurità, compresa la sabbia non ben aderente. In ogni caso una mano di fissativo **NANOFIX** aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento ed uniforma l'assorbimento.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: asportare le vecchie pitture in via di distacco con il metodo più opportuno.

In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo lavaggio e trattamento con **LINDOSTOP** e, trascorse almeno 24 ore, applicare una mano di fissativo **NANOFIX**. In ogni caso prima di procedere, adottare tutte le precauzioni necessarie per portare il supporto ad uno stato di preparazione ideale.

In presenza di cavillature prevedere 1 o 2 mani di **ELASTOFOND 03** fondo elastomerico, o rasatura con rete. Procedere quindi con la finitura **THERMO-GUM Riempitivo** a due mani. In caso di tinte forti è consigliabile applicare 1 mano di prodotto bianco e 2 mani di colorato.

APPLICAZIONE

- Con pennello / rullo sintetico o di lana / airless (ugello 423/425, filtro verde): mescolare accuratamente, diluire fino al 10% in volume con acqua ed applicare la prima mano di **THERMO-GUM Riempitivo**. Dopo almeno 5 – 6 ore, applicare la seconda mano.
- Lo spessore consigliato è di ca. 200/250 µ umidi corrispondente a 2 mani.
- In caso di finitura bianca applicare direttamente due mani; mentre, in caso di finitura colorata, applicare una prima mano di bianco per poi terminare con due mani nella tinta scelta.
- Dopo l'applicazione, i muri esterni devono essere protetti per almeno 48 ore dai seguenti agenti atmosferici: pioggia, ghiaccio, nebbia, rugiada. I tempi di essiccazione sopra riportati si riferiscono a temperature di +20°C con umidità media al 65% e potrebbero subire variazioni in caso di temperature inferiori e tassi di umidità superiori. Ciò potrebbe allungare l'intervallo di sovraverniciabilità.
- Non applicare **THERMO-GUM Riempitivo** ad una temperatura inferiore a + 5°C o superiore a + 35°C.
- Agitare ed omogeneizzare bene il prodotto prima e durante l'impiego, in particolare se colorato.
- Il prodotto diluito è da utilizzare entro 24/48 ore.
- Lavare gli strumenti con acqua appena terminata l'applicazione.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn) – Italia
Tel. +39 0386 46327 - www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com