

NANOFIX

FISSATIVO AD ALTISSIMA PENETRAZIONE A BASE DI NANO-EMULSIONE PER INTERNI ED ESTERNI.



TIPO DI LEGANTE	Microemulsione acrilica a particelle fini in dispersione acquosa
ASPETTO	Trasparente
COLORI DISPONIBILI	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITA'	10 secondi tazza F4 +/- 2 secondi a 20° C
UMIDITA' RELATIVA	65%
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello
DILUIZIONE	1:1 con acqua (1 parte Nanofix + 1 parte acqua)
RESA MEDIA INDICATIVA	5 – 6 mq/Lt (1 mano diluito) <i>Lt 20 diluiti pari a 220-240 mq in base all'assorbimento del supporto</i>
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Al tatto: 15 – 20 minuti / In profondità: 12 – 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 – 5 ore
CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (DM 11/10/2017)	Contenuto di materiale riciclato (%): 0% [SQM_128_2021 del 24/02/2021]
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti Inferiore a 30 gr/lit [Limite massimo: (cat. A/h BA: 30)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.
CONFEZIONI	Lt 20, Lt 5 e Lt 1

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Fissativo isolante ad altissima penetrazione per pareti - sia nuove che già pitturate - realizzate in muratura, gesso, cartongesso e cemento, in grado di isolare e uniformare l'assorbimento dei supporti. È idoneo come consolidante nelle opere di risanamento, ristrutturazione e restauro di vecchi intonaci grazie alla sua formulazione a base di nanotecnologia. Grazie quindi all'ottimo potere consolidante e penetrante, che migliorano l'ancoraggio e l'aderenza delle finiture, NANOFIX è in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci. NANOFIX è ideale anche per intonaci deumidificanti, infatti, mantiene il poro aperto dell'intonaco, favorendo l'aderenza e la traspirabilità della finitura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in intonaco, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali parti in fase di distacco vanno asportate mediante raschiatura o idrolavaggio ad alta pressione. In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, utilizzare LINDOSTOP. Trascorse almeno 24 ore, applicare una mano di NANOFIX, diluito 1:1 con acqua. Una volta asciutto, procedere con il ciclo di verniciatura previsto. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo non è indice di non conformità del medesimo. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn) – Italia
Tel. +39 0386 46327 - www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

Organismo di Ricerca
Comunicazione Commissione Europea
2006/C 323/01



VERIFICA DELL'ASERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA

SQM_128_2021

RILASCIATO ALL'AZIENDA:

BAROZZI VERNICI S.r.l.

Via G. Di Vittorio 12, Revere – 46036 Borgo Mantovano (MN)

Prodotto	Contenuto di materiale riciclato (%)		
	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
NANOFIX	0.0%	0.0%	0.0%

La fabbricazione del prodotto da costruzione sopra indicato e l'asserzione ambientale autodichiarata, redatta dal fabbricante in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021:2016, sono state sottoposte, con esito positivo, alle verifiche del contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e post-consumer.

Prima Emissione:

24/02/2021

Emissione Corrente:

24/02/2021

Scadenza

Ing. Simone Bandini

Ing. Luca Laghi
Direttore Tecnico

Certimac soc. cons. a r.l.
Via Granarolo, 62
48018 - Faenza (RA)
Tel. +39 0546 678548
www.certimac.it
info@certimac.it

R.I. RA Partita IVA e codice fiscale
02200460398 | R.E.A. RA 180280
Capitale sociale € 84.000,00 i.v.

Soci Fondatori



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn) – Italia
Tel. +39 0386 46327 - www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com



ATTESTATO DI CONFORMITÀ ATTESTATION OF CONFORMITY

CPR-21-5025-01-00

RICHIEDENTE/COSTRUTTORE
APPLICANT MANUFACTURER

BAROZZI VERNICI S.r.l.
Via G. di Vittorio, 12 - Revere - 46036 Borgo Mantovano (MN)

NOME COMMERCIALE
TRADE MARK

NANOFIX

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

Fissativo ad alta penetrazione a base di nano-emulsione per interni ed esterni

Rif. RELAZIONE TECNICA
Ref. TECHNICAL REPORT

SQM_127_2021 del 24/02/2021

edita dal Laboratorio CertiMaC – Certificazione Materiali da Costruzione

DATA PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE DATE

25-02-2021

Il presente attestato ha validità 5 anni dalla data di prima emissione, salvo modifiche al processo produttivo, materie prime o seconde, percentuale di riciclato, recuperato o sottoprodotto impiegate, componenti e loro dosaggio, o qualsiasi circostanza che possa variare la composizione o l'identificazione del/i prodotto/i oggetto di asseverazione.

La fabbricazione del prodotto da costruzione sotto riportato e l'asserzione ambientale autodichiarata redatta dal fabbricante in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021:2016, sono state sottoposte, con esito positivo, alle verifiche del contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e post-consumer. Il prodotto risulta quindi rispondente al requisito CAM sul contenuto riciclato del D.M. 11 ottobre 2017 (decreto CAM).

Attestato di Verifica dell'asserzione ambientale autodichiarata*	PRODOTTO NOME COMMERCIALE	Contenuto di materiale riciclato del prodotto %		
		Totale	Pre-Consumer	Post-Consumer
SQM_128_2021 del 24/02/2021	NANOFIX Fissativo ad alta penetrazione a base di nano-emulsione per interni ed esterni	0,0%	0,0%	0,0%

*Le attestazioni di verifica dell'asserzione ambientale autodichiarata sono state realizzate dal Laboratorio CertiMaC Scrl e verificate e convalidate da MTIC INTERCERT in qualità di organismo di terza.

MTIC InterCert S.r.l.

Sede Legale / Registered site: Via Leopardi, 14 - 20123 MILANO (MI) ITALY - Sede operativa / Headquarter: Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) ITALY
Tel. +39.02.97071.800 - Fax +39.02.930.8176 - info@mtic-group.org - www.mtic-group.org
Capitale Sociale Euro 26.000,00 I.V. - C.F./P.IVA/n. registrazione Reg. Impr. 00862210150 - R.E.A. Milano 798508

Il Direttore Tecnico
Dr. Ing. Giovanni Viti



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn) – Italia
Tel. +39 0386 46327 - www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com