瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	D46H 55514-BZ070 安全氣囊				試模日期			
	成型機	502	產品重量	362g±3g	模具廠	祐振	模具編號		
			Gate重量	10g	模穴數	一模一穴	成型週期	sec	
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	□常溫水_____℃	□冷凍水_____℃	□模溫機 20 ℃			
	可動側回路	一 進 一 出	溫度控制	□常溫水_____℃	□冷凍水_____℃	□模溫機 20 ℃			

原料	原料名稱	TT935N1J	色母		回收材比例		不可使用回收料								
					烘料	80±5	℃	2	hr						

溫度	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
																℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

射出時間： sec	冷卻時間： 25 sec	射出終點： mm

成型條件	射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
		壓力(bar)				80	80	□ 是 □ 否
		速度(%)				20	50	□ 夾具 □ 吸盤
		位置(mm)				58	65	□ 全自動
		時間(sec)				3	3.9	□ 半自動

成型條件	保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
		壓力(bar)				20		壓力(bar)				70	20
		速度(%)				10		速度(%)				70	20
		時間(sec)				5		背壓(bar)				1	
								位置(mm)				200	9

成型條件	拖模進	→	頂進一	頂進二	鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓	
		壓力(bar)	10	50		壓力(bar)	50	65	30	25	50	90	
		速度(%)	7	15		速度(%)	45	35	20	15	50	25	
		位置(mm)	50	123		位置(mm)	370	330	220	170	140		
	拖模退	←	拖退二	拖退一	開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終	
		壓力(bar)	20	40		壓力(bar)	35	40	30	40	40		
		速度(%)	30	30		速度(%)	17	40	35	25	15		
		位置(mm)	3	20		位置(mm)	443	380	320	300	250		

模具問題點及改善建議	
	料管溫度 射膠(壓力.速度.位置.時間) 保壓(壓力.速度.時間) 入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成