

## laboratório de conservação e restauro de madeiras || mobiliário || | LCRM |

## n.º do processo: <u>962-09-2003-MOB</u> designação: <u>Armário de Sacristia</u> folha-de-obra n.º <u>01</u>

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
09/03/2015	Análise e limpeza superficial dos blocos do móvel.			1,5 horas	Michelle Wellenkamp	Limpeza: remoção de pó na superfície.
09/03/2015	Identificação dos blocos; medições e montagem virtual; registo fotográficos			1,5 horas		
16/03/2015	Limpeza mecânica da superfície	Lã de aço.		1,5 horas		
16/03/2015	Remoção de elementos metálicos oxidados, tortos, partidos ou instáveis. Remoção de elementos metálicos decorativos.			1,5 horas		
23/03/2015	Limpeza mecânica de adesivos envelhecidos			3 horas		
06/04/2015	Colagem			3 horas		
13/04/2015	Consolidação da fronteira da gaveta (lacunas resultantes da acção de insectos xilófagos)	Paraloide B72 e Tolueno		3 horas		Paraloide B72 a 6%
20/04/2015	ACHO QUE FALTEI NESTE DIA					
27/04/2015	Consolidação da estrutura da madeira deteriorada por insectos xilófagos	Paraloide B72 e Tolueno		3 horas		Paraloide B72 a 12%
04/05/2015	Consolidação da estrutura da madeira deteriorada por insectos xilófagos	Paraloide B72 e Tolueno		3 horas		Paraloide B72 a 18 %
11/05/2015	Limpeza química do excesso de consolidante na superfície da madeira (resultante da acumulação e escorrência); Limpeza mecânica a bisturi (de manchas negras aderentes à superfície da madeira.			3 horas		
18/05/2015	Limpeza mecânica com bisturi, de manchas negras aderentes à superfície da madeira (bisturi)			3 horas		
25/05/2015	Limpeza mecânica com bisturi, de manchas negras aderentes à superfície da madeira (bisturi)			3 horas		

02/06/2015	Limpeza química	Propanol	2 horas	

n.º do processo: \_\_\_\_\_\_ folha-de-obra n.º <u>02</u>

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações