

Folha de obra

Técnico responsável: André Fernandes

Folha de obra nº 1

Data	Designação	Consumíveis	Quantidades	Duração	Notas
15-03-2017	Registo fotográfico	bits	62 mb	50 min.	-
15-03-2017	Limpeza mecânica e via húmida	Água morna	-	50 min.	Cabedal- limpeza mecânica Madeira- limpeza húmida
22-03-2017	Remoção tachas	-	-	135 min.	cabedal
22-03-2017	Limpeza mecânica	-	-	15 min.	c/aspirador e trincha- cabedal
29-03-2017	Remoção elementos metálicos	-	-	20 min.	cabedal
29-03-2017	Limpeza mecânica	-	-	5 min.	c/aspirador e trincha- cabedal
29-03-2017	Limpeza via húmida	Água morna	-	30 min.	madeira
29-03-2017	Remoção cavilhas	-	-	50 min.	madeira
05-04-2017	Remoção elementos metálicos	-	-	60 min.	Cabedal e pele
05-04-2017	Limpeza c/solventes	White spirit		115 min.	cabedal
19-04-2017	Imunização madeiras	<i>Cuprinol®</i>		95 min.	-
19-04-2017	Teste solubilidade sujidades	white-spirit white-spirit + <i>vulpex®</i> (99:1) white-spirit + <i>cleaniónico®</i> (99:1) Tolueno white-spirit + acetona (2:3)	-	20 min.	cabedal
19-04-2017	Limpeza c/solventes	White spirit	-	50 min.	cabedal

26-04-2017	Limpeza c/solventes	white-spirit + vulpex® (99:1)	-	155 min.	cabedal
03-05-2017	Limpeza c/solventes	idem	-	72 min.	cabedal
03-05-2017	Limpeza mecânica	-	-	110 min.	Cabedal
10-05-2017	Limpeza c/solventes	tolueno	-	140 min.	cabedal
17-05-2017	Limpeza c/solventes	tolueno	-	15 min.	cabedal
17-05-2017	Fixação	BEVA® 371 + white-spirit D40	-	60 min.	cabedal
17-05-2017	Planificação	Água destilada	300 ml	25 min.	Pele verde
17-05-2017	Limpeza mecânica	-	-	15 min.	cabedal
23-05-2017	Limpeza via humida	Água morna	-	35 min.	Pele verde
23-05-2017	Planificação	Água destilada	300 ml	25 min.	Pele verde
23-05-2017	Planificação	Água destilada	300 ml	25 min.	cabedal
24-05-2017	Planificação	Água destilada	300 ml	20 min.	Pele verde
24-05-2017	Planificação	Água destilada	300 ml	13 min.	cabedal
24-05-2017	Consolidação	Paraloid® B72 (6%) em xileno	-	30 min.	madeira
31-05-2017	Teste solubilidade	Alcool; Decapante gel Robialac®; Acetona; Decapante aquoso Robialac®; Acetona + alcool (1:1); Brescian®	-	50 min.	Verniz madeira
07-06-2017	Análises laboratoriais	-	-	180 min.	xilológicas
19-06-2017	Análises laboratoriais	-	-	120 min.	xilológicas