

*n.º do processo:* 99

*designação:* Retábulo + Conjunto de elementos decorativos em talha dourada - **Banqueta**
*folha-de-obra n.º 1.*

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
9.10.2017	Limpeza superficial do pó	Água tépida e esponja sintética	500ml	2h	Rafaela Garcez	
16.10.2017	Limpeza da camada superficial dourada	White Spirit	50ml	3h	Rafaela Garcez	Saliva mostrou-se ineficaz
16.10.2017	Remoção de vestígios de purpurinas	Decapante e bisturi	10ml	1h	Rafaela Garcez	
23.10.2017	Remoção de pastas de preenchimento	Bisturi	N/S	2h	Rafaela Garcez	Foram removidas por já não apresentarem robustez
23.10.2017	Reintegração volumétrica das lacunas	Pasta celulose - Rayon	N/S	2h	Rafaela Garcez	Foram aplicadas nos locais que se removeram e em locais sem preenchimento
30.10.2017	Continuação do preenchimento das lacunas	Pasta celulose - Rayon	N/S	2h	Rafaela Garcez	

6.11.2017	Continuação do preenchimento das lacunas	Pasta celulose - Rayon	N/S	3h	Rafaela Garcez	Tomou-se a decisão de remover uma cera antiga que estaria com aspeto envelhecido parando por aqui o preenchimento
6.11.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi	N/S	1h	Rafaela Garcez	A cera era uma mistura de cera de abelha+ resina eleny+ damar+ white spirit)
20.11.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi + mistura de white spirit, Fel de boi (25%) e vulpex (gotas)	10ml	4h	Rafaela Garcez	
27.11.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi + mistura de white spirit, Fel de boi (25%) e vulpex (gotas)	10ml	3h	Rafaela Garcez	Devido á temperatura a mistura de limpeza dispersou e juntou-se mais umas gotas de TEEPOL, Álcool Etílico e Álcool Isopropílico.
4.12.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi + mistura de white spirit, Fel de boi (25%) e vulpex (gotas) (Teepol+álcool etílico e isopropílico)	10ml	4h	Rafaela Garcez	
11.12.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi + mistura de white spirit, Fel de boi (25%) e vulpex (gotas) (Teepol+álcool etílico e isopropílico)	10ml	4h	Rafaela Garcez	
18.12.2017	Limpeza de cera antiga (usada como consolidante)	Bisturi + mistura de white spirit, Fel de boi (25%) e vulpex (gotas) (Teepol+álcool etílico e isopropílico)	10ml	4h	Rafaela Garcez	